

PUR PF-230-Pigmentfüller

Opak/lake yüzeyler için 2 komponentli izolasyon özelliliğe sahip yangın geciktirici solvent bazlı akrilik astar

Renk	Kutu / palet	60	22
	Ambalaj	5 Lt	20 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	05	20
	Ürün no:		
weiß / beyaz	1958	■	■
schwarz / siyah	1959		■

Uygulama miktarı

120 -150 ml/m² her kat uygulamasında



Kullanım alanları



- Opak son kat (lake) uygulamalarında astar olarak
- Masif ahşap ve mdf yüzeylerde
- Yüksek kaliteli mobilyalarda
- Yalıtımlı yüzeylerde astar olarak
- İzalatör olarak 5:1 oranında PUR H-280 ile kullanıldığında
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri



- Çok iyi bir kapatılıcılık özelliği
- Kolay zımparalanabilir
- Mükemmel izolatör özelliği
- Sararmaz (PUR H-280 ile kullanıldığında)
- Hava değişikliklerinden etkilenmez
- Yangın geciktirici

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Poliakrilik reçine
Yoğunluk (20 °C)	yak. 1,25 g/cm³
Viskozite	yak. 90 s (DIN 4 cup da)
Koku	Türüne özgü

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

> **DIN 4102-B1; yangın geciktirici sertifikası**
> **EN 13501-1'e göre c-s1,d0; yangın geciktirici sertifikası**
> **IMO sertifikası (Modül B)**

Test standartları

AMK-MB 005 Prüfmodul 3 (Cold-Check)
AMK-MB 005 Prüfmodul 2 (ASIA-Test)

Olası sistem ürünleri

> **PUR H-280-Härter (1975)**
> **V-890-Verdünnung (1955)**
> **V-897-Verdünnung (1935)**
> **V-893-Verzögerer (1981)**
> **UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)**
> **PUR H-286-Härter (5139)**
> **Remmers PUR Colorlack**

Uygulamaya hazırlık


■ **Zemin için gerekenler**

Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti % 8-12

■ **Hazırlıklar**

Yağlı ve reçineli yüzeyleri WV-891 veya V-890 tiner ile temizleyiniz. Reçinelerden arındırınız.
Ham mdf yüzey zımparası: P180-P320
Ham ahşap zımparası: P100-P180


Karışımın hazırlanması



■ **Karışım**

Yangın geciktirici özellik için; 10:1 PUR H-280-Härter Sertleştici hacim ölçüsü (10:1 ağırlık ölçüsü)
Karışımın kullanım süresi (pot life) en fazla 6 saat, yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalabilir.
İzalatör özellik için; 5:1 PUR H-280-Härter Sertleştici hacim ölçüsü (5:1 ağırlık ölçüsü), Karışımın kullanım süresi (pot life) kısalır.
Karıştırırken sertleştiriciyi ekleyin ve homojen oluncaya kadar karıştırınız.
Sertleştirici ve katkı maddeleri kullanıken lütfen ürünlerin teknik bilgi föylerine bakınız.

Uygulama



■ **Uygulama koşulları**

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+18 °C ile max. +25 °C.

Malzemeyi iyice karıştırın.
Boya tabancası;
Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 2,0-2,5, Hava basıncı: 2-3 bar
Havasız (airless) tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-120 bar

Airmix tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-100 bar,
Hava basıncı: 1,2-2,0 bar
Kuruduktan ve P240-P320 ile kat arası zımparasını yaptıktan sonra ilave kat uygulanabilir.
Gerekiyorsa işlemi tekrarlayınız.
Kuruduktan sonra uygun olan sistem ürünü ile son kat uygulaması yapınız.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.
Ara kat zımparası yapılmadan son kat venikleneceği zaman aralığı "ilave kat uygulaması" spesifikasyonuna (kuruma süresi) dayanmaktadır. Bu süre geçtikten sonra yüzey zımparalanmalı, tozdan arındırılmalı ve ilave kat / son kat vernik uygulanmalıdır.
Uygulamasıı bitmiş ürünleri paketlerken hava geçirgen malzemeler kullanınız.



- Kuruma

PUR H-280 ile karıştırma oranı 10: 1
Toz kuruluğu: yak. 10 dakika
İlave kat uygulaması : yak. 2 saat

PUR H-280 ile karıştırma oranı 5: 1
Toz kuruluğu: yak. 45 dakika
İlave kat uygulaması : yak. 6 saat

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklık, zayıf havalandırma ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.

Notlar

Sertifikalı ürünler ile yapılan uygulamalarda ilgilili test raporlarına ve teknik veri sayfasına uyulmalıdır.


Aletler / Temizlik



Havasız (airless) tabanca, airmix tabanca, üstten depolu tabanca

Kullanılan aletleri WV-891-Waschverdünnung veya V-890-Verdünnung ile temizleyiniz.
Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır ise en az 12 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.

VdL-RL 01'e göre bildirim

Ürün grubu: PU sistem
Bileşim: Poliakrilat reçine, titanyum dioksit, alüminyum hidroksit, esterler, ketonlar, köpük önleyici maddeler.

www.remmersahsap.com

Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarda elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı,her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedkçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yanınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.