

PUR RHE-217/10-Rohholz-Effektlack

Koyu ve açık renk ahşaplar için doğal ahşap etkisi veren 2 komponentli solvent bazlı akrilik son kat mat vernik

Renk	Kutu / palet	60	22
	Ambalaj	5 Lt	20 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	05	20
	Ürün no:		
farblos/şeffaf	1957	■	■

Uygulama miktarı

80 -120 ml/m² her kat uygulamasında



Kullanım alanları



- Dolgu ve son kat olarak
- Masif ahşap ve ahşap kaplamalı yüzeylerde
- Yüksek kaliteli mobilyalarda
- Mutfak ve banyo mobilyalarında
- Ağartılmış yüzeylerde
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri



- Çok hızlı kurur
- Kolay zımparalanabilir
- Kimyasallara karşı mükemmel direnç
- Aromatik bileşikler içermez
- Sararmaz, vernik filmi ışık etkisiyle öz rengini kaybetmez
- Ahşap grainlerini ortaya çıkarmaz

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Poliakrilik reçine
Yoğunluk (20 °C)	yak. 0,935 g/cm³
Viskozite	yak. 20 s (DIN 4 cup da)
Koku	Türüne özgü

Parlaklık derecesi	10 gloss

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

> **DIN EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası**

Test standartları

DIN 68861-1B; Kimyasal dayanım

Olası sistem ürünleri

> **PUR H-280-Härter (1975)**
> **V-890-Verdünnung (1955)**
> **V-897-Verdünnung (1935)**
> **PUR ASL-226/05-Antiscratch-Lack (5130)**
> **PUR BML-215/10-Brillant-Mattlack (1941)**

Uygulamaya hazırlık

■ **Zemin için gerekenler**

Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti % 8-12

■ **Hazırlıklar**

Yağlı ve reçineli yüzeyleri WV-891 veya V-890 tiner ile temizleyiniz.
Yumuşak ahşap zımparası: P80-P120
Sert ahşap zımparası: P150-P180
Uygulama zımpara yapıldıktan hemen sonra yapılmalıdır.
Renklendirilmek isteniyorsa Aqua KB-004, Aqua BB-007 veya Aqua PB-006 ile renklendiriniz.


Karışımın hazırlanması



■ **Karışım**

10:1 PUR H-280-Härter Sertleştici hacim ölçüsü (10:1 ağırlık ölçüsü)
Karıştırırken sertleştiriciyi ekleyin ve homojen oluncaya kadar karıştırınız.
Karışımın kullanım süresi (pot life) en fazla 8 saat, yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalabilir.
Zaman ilerledikçe karışım daha düşük kullanım özelliğinde olur.
Sertleştirici ve katkı maddeleri kullanıken lütfen ürünlerin teknik bilgi föylerine bakınız.

Uygulama



■ **Uygulama koşulları**

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+18 °C ile max. +25 °C.

Malzemeyi iyice karıştırın.
Boya tabancası;
Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 1,8-2,0, Hava basıncı: 2-3 bar
Havasız (airless) tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-120 bar
Airmix tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-100 bar,
Hava basıncı: 1,2-2,0 bar
Kuruduktan ve P240-P320 ile kat arası zımparasını yaptıktan sonra ilave kat uygulanabilir.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.

Ara kat zımparası yapılmadan son kat venikleneceği zaman aralığı "ilave kat uygulaması" spesifikasyonuna (kuruma süresi) dayanmaktadır. Bu süre geçtikten sonra yüzey zımparalanmalı, tozdan arındırılmalı ve ilave kat / son kat vernik uygulanmalıdır.

Verniklenmesi bitmiş ürünleri paketlerken hava geçirgen malzemeler kullanınız.



- Kuruma

Toz kuruluğu: yak. 15 dakika
İlave kat uygulaması : yak. 1,5 saat
Doğal effek özelliği: 1 gün sonra

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklık, zayıf havalandırma ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.
Ortamdaki rutıbet yüksek ise beyazlaşma riski vardır.

- İnceltme

Gerekiyorsa V-890-Verdünnung, V-897-Verdünnung-tiner, V-893-Verzögerer-geciktirici


Aletler / Temizlik



Havasız (airless) tabanca, airmix tabanca, üstten depolu tabanca

Kullanılan aletleri WV-891-Waschverdünnung veya V-890-Verdünnung ile temizleyiniz.
Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır ise en az 24 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.

VdL-RL 01'e göre bildirim

Ürün grubu: PU sistem
Bileşim: Poliakrilat reçine, esterler, ketonlar, matlaştırma maddeleri, köpük giderici maddeler.



Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarda elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı,her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedkçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yanınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.