

PUR SL-210-Schichtlack

2 komponentli açık ve yarı kapalı gözenekli uygulamalar için yangın geciktirici solvent bazlı akrilik son kat vernik

Renk	Kutu / palet	60	22
	Ambalaj	5 Lt	20 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	05	20
farblos/şeffaf	Ürün no:		
PUR SL-210/10 stumpfmatt	1964	■	■
PUR SL-210/20 matt	1960	■	■
PUR SL-210/30 halbmatt	1963	■	■
PUR SL-210/50 seidenglänzend	1962	■	

Uygulama miktarı

80 -120 ml/m² her kat uygulamasında



Kullanım alanları



- Dolgu ve son kat olarak
- Hastane ve muayenehanelerde
- Okul, anaokul ve bakım evlerinde
- Yüksek kaliteli mobilyalarda
- Mutfak ve banyo mobilyalarında
- Gemi güvertelerinde
- Ofis ve mağaza mobilyalarında
- Masif ahşap ve ahşap kaplamalı yüzeylerde
- Lake uygulanmış yüzeyde (yüzük çizilmezlik özelliği ve yüzey parlaklığı için)
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri



- Çok hızlı kurur
- Kolay zımparalanabilir
- Çok iyi akışkanlık özelliği
- Kimyasallara karşı mükemmel direnç
- Sararmaz, vernik filmi ışık etkisiyle öz rengini kaybetmez
- Aromatik bileşikler içermez
- Yangın geciktirici
- Sitotoksik değil (hücrelere zaralı değil)

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Poliakrilik reçine
Yoğunluk (20 °C)	yak. 0,94 g/cm³
Viskozite	yak. 26 s (DIN 4 cup da)
Koku	Türüne özgü

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

> **DIN EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası**
> **DIN 4102-B1; yangın geciktirici sertifikası**
> **EN 13501-1'e göre c-s2,d0; yangın geciktirici sertifikası**
> **IMO sertifikası (Modül B)**
> **Sitotoksisite sertifikası (ISO 10993-5, ISO 10993-12)**

Test standartları

DIN 68861-1B; Kimyasal dayanım

Olası sistem ürünleri

> **PUR H-280-Härter (1975)**
> **V-890-Verdünnung (1955)**
> **V-897-Verdünnung (1935)**
> **V-893-Verzögerer (1981)**
> **PUR GLA-820-Glaslackadditiv (1946)**
> **PUR CL-240-Colorlack (1965)**
> **SM-820-Strukturmittel (1942)**
> **UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)**
> **MM-823-Mattierungsmittel (3867)**

Uygulamaya hazırlık

- **Zemin için gerekenler**

  Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
  Ahşap rutubeti % 8-12

- **Hazırlıklar**

  Yağlı ve reçineli yüzeyleri WV-891 veya V-890 tiner ile temizleyiniz.
  Ham ahşap zımparası: P100-P180
  Renklendirilmek isteniyorsa Aqua KB-004, Aqua BB-007 veya Aqua PB-006 ile renklendiriniz.

Karışımın hazırlanması



- **Karışım**

  10:1 PUR H-280-Härter Sertleştici hacim ölçüsü (10:1 ağırlık ölçüsü)
  Karıştırırken sertleştiriciyi ekleyin ve homojen oluncaya kadar karıştırınız.
  Karışımın kullanım süresi (pot life) en fazla 8 saat, yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalabilir.

Sertleştirici ve katkı maddeleri kullanıken lütfen ürünlerin teknik bilgi föylerine bakınız.

Uygulama



■ **Uygulama koşulları**

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+18 °C ile max. +25 °C.

Ürünü iyice karıştırınız.

Boya tabancası;

Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 1,8-2,0, Hava basıncı: 2-3 bar

Havasız (airless) tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-120 bar

Airmix tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-100 bar,
Hava basıncı: 1,2-2,0 bar

Kuruduktan ve P240-P320 ile kat arası zımparasını yaptıktan sonra ilave kat uygulanabilir.

Gerekiyorsa işlemi tekrarlayınız.

Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.

Renkli son kat (lake) üzerine uygulamalarda, gerekirse verniğin içerisine en fazla % 10 lake renk eklenebilir. Bu uygulamalarda renk tonu kontrol edilmelidir.

Ara kat zımparası yapılmadan son kat venikleneceği zaman aralığı "ilave kat uygulaması" spesifikasyonuna (kuruma süresi) dayanmaktadır. Bu süre geçtikten sonra yüzey zımparalanmalı, tozdan arındırılmalı ve ilave kat / son kat vernik uygulanmalıdır.

Verniklenmesi bitmiş ürünleri paketlerken hava geçirgen malzemeler kullanınız.



■ Kuruma

Toz kuruluğu: yak. 20-30 dakika

İlave kat uygulaması : yak. 2 saat

İstifleneleme: 1 gece sonra

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Düşük sıcaklık, zayıf havalandırma ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.

■ İnceltme

Gerekiyorsa V-890-Verdünnung, V-897-Verdünnung-tiner, V-893-Verzögerer-geciktirici

Notlar

Yüzey kalitesini korumak için düzenli olarak temizlik yapılmasını ve tiftiksiz pamuklu bir bezle bakım yapılmasını öneririz. Lütfen solventsiz ve silikonsuz bakım ürünleri kullanın. Küçük mekanik hasarlar Remmers Reparatur-Set / Tamir Seti (ürün no:4955) ile giderilebilir.

Sertifikalı ürünler ile yapılan uygulamalarda ilgilili test raporlarına ve teknik veri sayfasına uyulmalıdır.


Aletler / Temizlik



Havasız (airless) tabanca, airmix tabanca, üstten depolu tabanca

Kullanılan aletleri WV-891-Waschverdünnung veya V-890-Verdünnung ile temizleyiniz.

Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü 	Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır ise en az 24 ay.
Güvenlik / Yönetmelikler	Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.
Kişisel koruyucu ekipman	Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.
Atık talimatı	Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.
VdL-RL 01'e göre bildirim	Ürün grubu: PU sistem Bileşim: Poliakrilat reçine, waxlar, esterler, matlaştırma ajanları, köpük önleyici maddeler.

www.remmersahsap.com

Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarda elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı,her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedkçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yanınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.