



Aqua 2HL-411/90-2K-Hochglanzlack

Yüksek kaliteli mobilyalar için 2 komponentli
su bazlı akrilik tam parlak vernik




Renk	Kutu / palet	96
	Ambalaj	5 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	05
	Ürün no:	
farblos/şeffaf	3872	■

Uygulama miktarı 80 -120 ml/m² her kat uygulamasında



Kullanım alanları



- İç mekân ahşaplarda
- Kapalı gözenekli uygulamalarda
- Masif ahşap ve ahşap kaplamalı yüzeylerde
- Yüksek kaliteli mobilyalarda
- Mobilya ve iç tasarım ürünlerinde
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri



- Çok iyi akışkanlık özelliği
- Hızlı kuruma özelliği
- Kuruduktan sonra yüzeye parlatma işlemi yapılabilir.
- Yüksek doldurma özelliği
- Tam şeffaflık özelliği
- Sararmaz, vernik filmi ışık etkisiyle öz rengini kaybetmez
- Kimyasallara karşı mükemmel direnç
- El kremlerine karşı dayanımlı
- Yangın geciktirici

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk (20 °C)	yak. 1,03 g/cm ³
Viskozite	yak. 20-22 s (DIN 4 cup da)

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

- > DIN EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası
- > MO sertifikası (Modül B)

Test standartları

DIN 68861-1B; Kimyasal dayanım

Olası sistem ürünleri

- > Aqua H-480-Härter (3806)
- > Aqua V-490-Verzögerer (1939)
- > Aqua 2DS-450-2K-Diamantsiegel (3869)
- > Aqua CL-440-Colorlack (3802)

Uygulamaya hazırlık

■ Zemin için gerekenler

Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Ahşap rutubeti % 8-12

■ Hazırlıklar

Yağlı ve reçinelı yüzeyleri WV-891 veya V-890 tiner ile temizleyiniz.

Ham ahşap yüzey zımparası: P150-P180

Renklendirilmek isteniyorsa Aqua KB-004, Aqua BB-007 veya Aqua PB-006 ile renklendiriniz.

Renkli son kat-lake uygulaması yapılan yüzeylerde parlak yüzey elde etmek için; Uygun yüzeyde Aqua VGA-485 ile Aqua CL-440 karışımı

Büyük gözenekli ahşap transparant uygulamalarında parlak yüzey elde etmek için;

Kapalı gözenekli uygulama için Aqua 2DS-450/50

Küçük gözenekli ahşap transparant uygulamalarında parlak yüzey elde etmek için;

Kapalı gözenekli uygulama için Aqua 2HL-411/90

Karışımın hazırlanması



■ Karışım

5:1 Aqua H-480-Härter Sertleştirici hacim ölçüsü (5:1 ağırlık ölçüsü)


Karıştırırken sertleştiriciyi ekleyin ve Remmers Patentdispenser karıştırıcı aparatını ile en az 2 dakika karıştırınız.

Gerekirse vernik sertleştirici karışımına en fazla % 10 su ekleyiniz.

Gerekirse vernik sertleştirici karışımına en fazla % 3 V-490 Verzögerer- geciktirici ekleyiniz.

Karışımın kullanım süresi (pot life) en fazla 30 dakika, yüksek sıcaklıklarda bu süre kısalabilir.

Uygulama



■ Uygulama koşulları

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+18 °C ile max. +25 °C.

Boya tabancası;

Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 1,6-1,8, Hava basıncı: 2-3 bar

Kuruduktan sonra P320-P600 kum zımpara ile zımparalanabilir

Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.
Karışım malzeme kalıntılarının kapalı kaplarda sertleşmesine izin verilmemelidir.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.
Renkli son kat (lake) üzerine uygulamalarda, gerekirse verniğin içerisine en fazla % 5 lake renk eklenebilir. Bu uygulamalarda renk tonu kontrol edilmelidir.
Yüzeyinize özgü uygulama önerileri için firmamız ile irtibata geçiniz.



■ Kuruma

Toz kuruluğu: yak. 30-45 dakika
Dokunma kuruluğu: yak. 90 dakika
İlave kat uygulaması : yak. 12 saat
Parlatma: yak. 3 gün sonra

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklık, zayıf havalandırma ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.

■ İnceltme

Kullanıma hazır. Gerekirse en fazla %10 su ve/veya en fazla max. 3 % V-490
Verzögerer- geciktirici ilave edilebilir.

Notlar

Islak üzerine ıslak boyama bu üründe mümkün değildir.
Yatay olarak uygulama yapılmış yüzeyleri uygulama yapıldıktan en az 12 saat sonra ters çeviriniz.(Köpüklenmeden kaçınmak).
Sertifikalı ürünler ile yapılan uygulamalarda ilgilili test raporlarına ve teknik veri sayfasına uyulmalıdır.

Aletler / Temizlik



Üstten depolu tabanca

Kullanılan aletleri hemen su veya Aqua RK-898 temizleme konsantresi ile temizleyiniz.
Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır
ise en az 6 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen
güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle
birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

GISCODE

BSW30

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.

VdL-RL 01'e göre bildirim

Ürün grubu: Ahşap vernik
Bileşim: Poliakrilat dispersiyonu, glikol eter, kıvam artırıcı, köpük giderici ajan.
Alerjisi olanlar Remmers ile irtibata geçiniz.

**AB Decopaint-Yönetmeliği
(2004/42/EG)'e göre VOC**

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değeri (Kat A/e): 140 g/l (2010).
Bu ürün < 140 g/l VOC içerir.



Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarında elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme ve ve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı, her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedikçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin

özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yayınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.