

Aqua CL-445-Colorlack 4in1

Tek komponentli izalatör, astar, renk ve son kat özellikli su bazlı son kat boya


Renk	Kutu / palet	96	22
	Ambalaj	5 Lt	20 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	05	20
	Ürün no:		
Aqua CL-445/10 tuchmatt			
weiß/beyaz (Ral 9016)	3146	■	■
reinweiß (Ral 9010)	3147	■	■
özel renkler	3148	■	■
Aqua CL-445/30 halbmatt			
weiß/beyaz (Ral 9016)	3796	■	■
reinweiß (Ral 9010)	3797	■	■
özel renkler	3798	■	■

Uygulama miktarı



her uygulamada 150 -200 ml/m² , en az iki kat uygulanmalıdır

Kullanım alanları



- İç mekân ahşaplarda
- Masif ahşap ve mdf yüzeylerde
- İç mekân uygulamlarında; örneğin mobilya, pervazlar, iç cephe kaplama ve iç kapılar v.b.
- Yüksek kaliteli mobilyalarda
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri



- Tek komponentli, kolay kullanım
- İzalatör, astar, lake, ve son kat olarak
- Çok iyi akışkanlık özelliği
- Çok hızlı kuruma
- Çok iyi bir kapatılıcılık
- Yüzük çizilmezlik özelliği
- Mükemmel kimyasal dayanım
- El kremlerine karşı dayanımlı
- Sararmaz
- Yangın geciktirici
- 2K-ready : %2 Aqua VGA-485 (izosiyanat içermez) ekleyerek kimyasallara ve çizilmelere karşı direnci arttırmasının yanı sıra cama yapışma özelliği

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Akrilik / PU dispersiyon
Yoğunluk (20 °C)	yak. 1,04 - 1,20 g/cm³
Viskozite	yak. 700 mPa*s
Koku	Karakteristik

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

> **DIN EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası**
> **EN 13501-1'e göre c-s1,d0; yangın geciktirici sertifikası**
> **VOC emisyon sertifikası**

Olası sistem ürünleri

> **Aqua TL-412-Treppenlack (2372)**
> **Aqua V-490-Verzögerer (1939)**
> **Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)**

Uygulamaya hazırlık

- **Zemin için gerekenler**

Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti % 8-12
MDF plaka yoğunluğu >= 700 kg/m³

- **Hazırlıklar**

Yağlı ve reçineli yüzeyleri WV-891 veya V-890 tiner ile temizleyiniz.
Ham ahşap yüzey zımparası: P100-P180
Diğer mdf zımparası: P180-P320

Uygulama



- **Uygulama koşulları**

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+18 °C ile max. +25 °C.

Ürünü işlem sırasında veya molalardan sonra da iyice karıştırınız.
Boya tabancası;
Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 2,0-2,5, Hava basıncı: 2-3 bar
Havasız (airless) tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-120 bar
Airmix tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-100 bar,
Hava basıncı: 1,2-2,0 bar

Mat ve kör mat uygulamalarında boya tabancasına filitre kullanınız.
Kuruduktan sonra P240-P320 kum zımpara ile zımparalanarak ilave kat atılır.
Gerekiyorsa işlemi tekrarlayınız.
Canlı tonlar örneğin; sarı, kırmızı vb.renkler pigmentlerden dolayı daha düşük bir örtücülük gücüne sahip olabilir. Gerekiyorsa ilave kat uygulayınız.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.
Renkli son kat (lake) üzerine vernik uygulamalarında verniğin içerisine en fazla % 5-10 Aqua CL-445-Colorlack eklenebilir.



- Kuruma

Toz kuruluğu: yak. 1 saat
İlave kat uygulaması : yak. 3-4 saat

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklık, zayıf havalandırma ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.

- İnceltme

Kullanıma hazır. Gerekiyorsa en fazla %2-5 su ilave edilebilir.

Notlar

Sertifikalı ürünler ile yapılan uygulamalarda ilgilili test raporlarına ve teknik veri sayfasına uyulmalıdır.

Yüzey kalitesini korumak için düzenli olarak temizlik yapılmasını ve tiftiksiz pamuklu bir bezle bakım yapılmasını öneririz. Lütfen solventsiz ve silikonsuz bakım ürünleri kullanın.


Aletler / Temizlik



Havasız (airless) tabanca, airmix tabanca, üstten depolu tabanca

Kullanılan aletleri hemen su veya Aqua RK-898 temizleme konsantresi ile temizleyiniz.
Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır ise en az 12 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

GISCODE

BSW30

Atık talimatı	Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.
VdL-RL 01'e göre bildirim	Ürün grubu: Ahşap son kat boya Bileşim: Akrilik dispersiyon, poliüretan dispersiyon, titanyum dioksit, Blanc fiks, waxlar, glikol eterler, köpük gidericiler ajanlar, BIT (benzizotiyazolinon), MIT (metilizotiazolinon), CMIT / MIT (klorometilsizotiyazolinon: 3) (1) OIT (oktilizotiyazolinon). Alerjisi olanlar Remmers ile irtibata geçiniz.
AB Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)'e göre VOC	Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 130 g/l (2010). Bu ürün < 130 g/l VOC içerir.

www.remmersahsap.com

Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarda elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı,her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedkçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yanınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.