



Aqua NEL-419/05-Natureffektlack

Doğal ahşap etkisi veren tek komponentli
su bazlı akrilik kör mat vernik




Renk	Kutu / palet	96	22
	Ambalaj	5 Lt	20 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	05	20
	Ürün no:		
farblos/şeffaf	5309	■	■

Uygulama miktarı

80 -120 ml/m² her kat uygulamasında



Kullanım alanları



- İç mekân ahşaplarında
- Dolgu ve son kat olarak
- Masif ahşap ve ahşap kaplamalı yüzeylerde
- Özellikle meşe, akçaağaç, dişbudak, huş ağacı, ladin, çam gibi açık renki ahşaplarda dolgu ve son kat olarak kullanılır
- İç mekân kapı ve pervazlarda
- Ev mobilyalarında
- Ofis ve mağaza mobilyalarında
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri



- Görsel ve dokununca doğal ahşap etkisi
- Kolay zımparalanabilme özelliği
- Blok dayanım özelliği
- Mükemmel kimyasal dayanım
- El kremlerine karşı dayanımlı
- Sararmaz, vernik filmi ışık etkisiyle öz rengini kaybetmez

- Vernikte parlama eğilimi yoktur
- Yangın geciktirici
- Gıda ile temas Sertifikalı

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Akrilik dispersiyon
Yoğunluk (20 °C)	yak. 1,04 g/cm ³
Viskozite	yak. 20 s (DIN 6 cup da)
Koku	Karakteristik

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

- > DIN EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası
- > Gıda ile temas Sertifikalı
- > MO sertifikası (Modül B)
- > EN 13501-1'e göre b-s1,d0; yangın geciktirici sertifikası

Test standartları

DIN 68861-1B; Kimyasal dayanım

Olası sistem ürünleri

- > Aqua KB-004-Kompaktbeize (3840)
- > Aqua BB-007-Brillantbeize (2030)
- > Aqua PB-006-Positivbeize (3882)

Uygulamaya hazırlık

■ Zemin için gerekenler

Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Ahşap rutubeti % 8-12

■ Hazırlıklar

Yağlı ve reçineli yüzeyleri WV-891 veya V-890 tiner ile temizleyiniz.

Ham ahşap yüzey zımparası: P100-P180

Renklendirilmek isteniyorsa Aqua KB-004, Aqua BB-007 veya Aqua PB-006 ile renklendiriniz.

Uygulama



■ Uygulama koşulları

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+18 °C ile max. +25 °C.

Ürünü iyice karıştırınız.

Boya tabancası;

Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 2,0-2,5, Hava basıncı: 2-3 bar

Havasız (airless) tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-120 bar

Airmix tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-100 bar,

Hava basıncı: 1,2-2,0 bar

Kuruduktan sonra P320-P400 kum zımpara ile zımparalanarak ilave kat atılır.

Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları



■ Kuruma

Toz kuruluğu: yak. 1 saat
İlave kat uygulaması : yak. 4 saat
İstifleneleme: 1 gece sonra

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Düşük sıcaklık, zayıf havalandırma ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.

■ İnceltme

Kullanıma hazır. Gerekliyse en fazla %5 su ilave edilebilir.

Aletler / Temizlik



Havasız (airless) tabanca, airmix tabanca, üstten depolu tabanca

Kullanılan aletleri hemen su veya Aqua RK-898 temizleme konsantresi ile temizleyiniz.
Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır
ise en az 12 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen
güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle
birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

GISCODE

BSW30

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak
bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine
gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona
boşaltmayınız.

VdL-RL 01'e göre bildirim

Ürün grubu: Ahşap vernik
Bileşim: Akrilik dispersiyon, glikol eter, köpük giderici ajan, matlaştırıcı ajan, kıvam
arttırıcı ajan, BIT (benzizotiazolinon), MIT (metilizotiazolinon), CMIT / MIT
(klorometilizotiazolinon / metilizotiazolinon) (3: 1).
Alerjisi olanlar Remmers ile irtibata geçiniz.

AB Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)'e göre VOC

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Bu ürün < 130 g/l VOC içerir.



Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarında elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme ve ve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı, her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedikçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin

özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yayınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.