

Aqua SL-414-Schichtlack

Çok hızlı kuruyan tek komponentli su bazlı vernik

EN 71-3 GEPRÜFTE UNBEDENKLICHKEIT


Renk	Kutu / palet	22
	Ambalaj	20 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	20
farblos/şeffaf	Ürün no:	
Aqua SL-414/20 matt	3879	■
Aqua SL-414/30 halbmatt	3821	■
Aqua SL-414/50 seidenglänzend	3820	■

Uygulama miktarı

80 -120 ml/m² her kat uygulamasında



Kullanım alanları



- İç mekân ahşaplarda
- Dolgu ve son kat olarak
- Masif ahşap ve ahşap kaplamalı yüzeylerde
- İç mekân masif sandalyelerde
- Ev mobilyaları
- Ev mobilyaları
- Ofis ve mağaza mobilyaları
- Su bazlı lake uygulanmış yüzeyde
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri



- Tek komponentli, kullanım kolaylığı
- Çok iyi akışkanlık özelliği
- Çok hızlı kuruma özelliği
- Kolay zımparalanabilme özelliği
- Kimyasal dayanım (DIN 68861-1C)

- Çok kısa sürede istiflenebilme

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Akrilik / PU dispersiyon
Yoğunluk (20 °C)	yak. 1,03 g/cm³
Viskozite	yak. 65 s (DIN 4 cup da)
Koku	Karakteristik

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

> **DIN EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası**

Test standartları

DIN 68861-1C; Kimyasal dayanım

Olası sistem ürünleri

> **Aqua CL-440-Colorlack (3802)**
> **Aqua V-490-Verzögerer (1939)**
> **SM-820-Strukturmittel (1942)**
> **Aqua MM-825-Mattierungsmittel (3875)**

Uygulamaya hazırlık

- **Zemin için gerekenler**

Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti % 8-12

- **Hazırlıklar**

Yağlı ve reçineli yüzeyleri WV-891 veya V-890 tiner ile temizleyiniz.
Ham ahşap yüzey zımparası: P100-P180
Renklendirilmek isteniyorsa Aqua KB-004, Aqua BB-007 veya Aqua PB-006 ile renklendiriniz.

Uygulama



- **Uygulama koşulları**

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+18 °C ile max. +25 °C.

Ürünü iyice karıştırınız.
Boya tabancası veya dökme makinası
Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 2,0-2,5, Hava basıncı: 2-3 bar
Havasız (airless) tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-120 bar
Airmix tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-100 bar,
Hava basıncı: 1,2-2,0 bar

Kuruduktan sonra P240-P320 kum zımpara ile zımparalanarak ilave kat atılır.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.
Renkli son kat (lake) üzerine uygulamalarda, gerekirse verniğin içerisine en fazla % 5-10 lake renk eklenebilir. Bu uygulamalarda renk tonu kontrol edilmelidir.



- Kuruma

Toz kuruluğu: yak. 30 dakika
Dokunma kuruluğu: yak. 45 dakika

İlave kat uygulaması : yak. 1 saat
İstifleneleme: 5 saat sonra

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklık, zayıf havalandırma ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.

- İnceltme

Kullanıma hazır. Gerekiyorsa en fazla %5 su ilave edilebilir.

Notlar

Yüzey kalitesini korumak için düzenli olarak temizlik yapılmasını ve tiftiksiz pamuklu bir bezle bakım yapılmasını öneririz. Lütfen solventsiz ve silikonsuz bakım ürünleri kullanın.


Aletler / Temizlik



Havasız (airless) tabanca, airmix tabanca, üstten depolu tabanca, dökme makinası

Kullanılan aletleri hemen su veya Aqua RK-898 temizleme konsantresi ile temizleyiniz.
Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır ise en az 12 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

GISCODE

BSW30

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.

VdL-RL 01'e göre bildirim

Ürün grubu: Ahşap vernik
Bileşim: Akrilik dispersiyon, poliüretan reçine, mumlar, silikon dioksit, glikol eter, çökelmeyi önleyici ajanlar, kıvam arttırıcılar, matlaştırma ajanları, köpük önleyici ajanlar, BIT (benzisotiyazolinon), OIT (oktilsotiyazolinolin), CMIT / MIT (klorometilizotizon metilizon).
Alerjisi olanlar Remmers ile irtibata geçiniz.

AB Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)'e göre VOC

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Bu ürün < 130 g/l VOC içerir.



Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarda elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı,her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedkçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yanınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.