

Aqua SL-418-Schichtlack

Yüksek dayanımlı tek komponentli yangın geciktirici su bazlı akrilik vernik


Renk	Kutu / palet	96	22
	Ambalaj	5 Lt	20 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	05	20
farblos/şeffaf	Ürün no:		
Aqua SL-418/10 stumpfmatt	5310	■	■
Aqua SL-418/20 matt	5311	■	■
Aqua SL-418/30 halbmatt	5312	■	■
Aqua SL-418/50 seidenglänzend	5313	■	■

Uygulama miktarı

100 -120 ml/m² her kat uygulamasında



Kullanım alanları



- İç mekân ahşaplarda
- Dolgu ve son kat olarak
- Masif ahşap ve ahşap kaplamalı yüzeylerde
- Yüksek kaliteli mobilyalarda
- İç mekân kapı ve pervazlarda
- Ev mobilyalarında
- Ofis ve mağaza mobilyalarında
- Su bazlı lake uygulanmış yüzeyde
- Cam yüzeylerde (Aqua VGA 485 ile uygulandığında)
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri



- Uygulamada esnasında vernik beyazlama göstermez, şeffaftır
- Kolay zımparalanabilme özelliği
- Blok dayanım özellikli
- Çok iyi akışkanlık özelliği
- Mükemmel kimyasal dayanım
- El kremlerine karşı dayanımlı
- Ahşap grainlerini ortaya çıkarır
- Sararmaz, vernik filmi ışık etkisiyle öz rengini kaybetmez
- Vernikte parlama eğilimi yoktur
- Yangın geciktirici
- Gıda ile temas Sertifikalı

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Akrilik dispersiyon
Yoğunluk (20 °C)	yak. 1,05 g/cm³
Viskozite	yak. 30 s (DIN 6 cup da)
Koku	Karakteristik

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

> **DIN EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası**
> **Gıda ile temas Sertifikalı**
> **MO sertifikası (Modül B)**
> **EN 13501-1'e göre b-s1,d0; yangın geciktirici sertifikası**

Test standartları

DIN 68861-1B; Kimyasal dayanım

Olası sistem ürünleri

> **Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)**
> **SM-820-Strukturmittel (1942)**
> **Aqua V-490-Verzögerer (1939)**
> **Aqua MM-825-Mattierungsmittel (3875)**
> **Aqua KB-004-Kompaktbeize (3840)**
> **Aqua BB-007-Brillantbeize (2030)**
> **Aqua PB-006-Positivbeize (3882)**

Uygulamaya hazırlık

- **Zemin için gerekenler**

Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti % 8-12

- **Hazırlıklar**

Yağlı ve reçineli yüzeyleri WV-891 veya V-890 tiner ile temizleyiniz.
Cam yüzeyine uygulamalarında V-890 veya UN-894 ile temizleyiniz.
Ham ahşap yüzey zımparası: P100-P180
Ham mdf yüzey zımparası: P180-P320
Lake uygulanmış yüzey için zımpara: P240-P320
Renklendirilmek isteniyorsa Aqua KB-004, Aqua BB-007 veya Aqua PB-006 ile renklendiriniz.

Uygulama



■ **Uygulama koşulları**

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+18 °C ile max. +25 °C.

Ürünü iyice karıştırınız.
Boya tabancası;
Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 2,0-2,5, Hava basıncı: 2-3 bar
Havasız (airless) tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-120 bar
Airmix tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-100 bar,
Hava basıncı: 1,2-2,0 bar

Kuruduktan sonra P240-P320 kum zımpara ile zımparalanarak ilave kat atılır.
Gerekiyorsa işlemi tekrarlayınız.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.
Renkli son kat (lake) üzerine uygulamalarda, gerekirse verniğin içerisine en fazla % 5-10 lake renk eklenebilir. Bu uygulamalarda renk tonu kontrol edilmelidir.



■ Kuruma

Toz kuruluğu: yak. 1 saat
İlave kat uygulaması : yak. 4 saat
İstifleneleme: 1 gece sonra

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklık, zayıf havalandırma ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.

■ İnceltme

Kullanıma hazır. Gerekiyorsa en fazla %5 su ve/veya en fazla 3 % V-490 Verzögerer-geciktirici ilave edilebilir.

Notlar

Sertifikalı ürünler ile yapılan uygulamalarda ilgilili test raporlarına ve teknik veri sayfasına uyulmalıdır.
Yüzey kalitesini korumak için düzenli olarak temizlik yapılmasını ve tiftiksiz pamuklu bir bezle bakım yapılmasını öneririz. Lütfen solventsiz ve silikonsuz bakım ürünleri kullanınız.


Aletler / Temizlik



Havasız (airless) tabanca, airmix tabanca, üstten depolu tabanca

Kullanılan aletleri hemen su veya Aqua RK-898 temizleme konsantresi ile temizleyiniz.
Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır ise en az 12 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman	Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.
GISCODE	BSW30
Atık talimatı	Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona boşaltmayınız.
VdL-RL 01'e göre bildirim	Ürün grubu: Ahşap vernik Bileşim: Akrilik dispersiyon, glikol eter, köpük giderici köpük önleyici ajan, matlaştırıcı ajan, koyulaştırıcı ajan, BIT (benzizotiyazolinon), CMIT / MIT (Klorometilizotiyazolinon / metilizotiyazolinon) (3: 1), MIT (metilizotiazolinon). Alerjisi olanlar Remmers ile irtibata geçiniz.
AB Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)'e göre VOC	Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 130 g/l (2010). Bu ürün < 130 g/l VOC içerir.

www.remmersahsap.com

Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen değerler veya laboratuvarda elde edilen kılavuz veriler olarak değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz. Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra, kullanılan malzeme veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı,her bireysel durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda, tereddüt duyulduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı olarak garanti edilmedkçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının yanınlanması ile yeni Teknik Bilgi Föy bir öncekinin yerini almaktadır.