



Aqua CL-440-Colorlack



Hızlı kuruyan, sararmayan, yangın geciktirici
su bazlı son kat boya



Renk	Kutu / palet	672	200	96	22
	Ambalaj	0,75 Lt	2,5 Lt	5 Lt	20 Lt
	Ambalaj türü	Teneke kutu	Teneke kutu	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj kodu	01	03	05	20
	Ürün no:				
Aqua CL-440/20 matt					
weiß/beyaz (Ral 9016)	3876	■	■	■	■
reinweiß (Ral 9010)	3877			■	■
özel renkler*	3878	■	■	■	■
Aqua CL-440/30 halbmatt					
weiß/beyaz (Ral 9016)	3802	■	■	■	■
reinweiß (Ral 9010)	3803			■	■
özel renkler*	3805	■	■	■	■
*istek üzerine					

Uygulama miktarı

120 -150 ml/m² her kat uygulamasında



Kullanım alanları



- Masif ahşap ve mdf yüzeylerde
- Yüksek kaliteli mobilyalarda
- İç mekân kapı ve pervazlarda
- Ev mobilyalarında
- Ofis ve mağaza mobilyalarında
- Remmers Aqua astar kullanılan yüzeyler için idealdir
- Cam yüzeylerde (Aqua VGA-485 ile uygulandığında)
- Profesyonel uygulamalar için

Ürün özellikleri



- Tek komponentli, kolay kullanım
- Dikey yüzeylerde uygulanabilme özelliği
- Çok iyi akışkanlık özelliği
- Çok iyi bir kapatıcılık
- Çok hızlı kuruma
- Mükemmel kimyasal dayanım
- El kremlerine karşı dayanımlı
- Sararmaz
- Yangın geciktirici

Ürünün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Akrilik / PU dispersiyon
Yoğunluk (20 °C)	yak. 1,04 - 1,16 g/cm³
Viskozite	yak. 55 s (DIN 6 cup da)
Koku	Karakteristik

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

- > DIN EN 71-3 Oyuncak Güvenliği Sertifikası
- > DIN 4102-B1; yangın geciktirici sertifikası
- > EN 13501-1'e göre b-s1,d0; yangın geciktirici sertifikası
- > DIN EN 71-9 "Organik Kimyasallar" Oyuncak Güvenliği Sertifikası
- > MO sertifikası (Modül B)

Test standartları

DIN 68861-1B; Kimyasal dayanım
AgBB-Schema düşük emisyon

Olası sistem ürünleri

- > Aqua PF-430-Pigmentfüller (3265)
- > Aqua VTF-435-Volltonfüller (3270)
- > Aqua IF-431-1K-Isolierfüller (3217)
- > Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)
- > Aqua V-490-Verzögerer (1939)
- > SM-820-Strukturmittel (1942)
- > UMA-824-Universal-Metallhaft-Additiv (3249)
- > Aqua MM-825-Mattierungsmittel (3875)
- > Aqua TL-412-Treppenlack (2372)

Uygulamaya hazırlık

- **Zemin için gerekenler**
Zemin temiz, kuru, toz, yağ ve diğer istenilmeyen maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti % 8-12
- **Hazırlıklar**
Yağlı ve reçineli yüzeyleri WV-891 veya V-890 tiner ile temizleyiniz.
Cam yüzeyine uygulamalarında V-890 veya UN-894 ile temizleyiniz.
Eskiden uygulanmış boyalı yüzeyleri iyice zımparalayın.
Ham ahşap yüzey zımparası: P100-P180
Diğer ham yüzeyler (mdf dahil): P180-P320
Astar uygulanmış yüzey: P240-P320

Uygulama



■ Uygulama koşulları

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+18 °C ile max. +25 °C.

Ürünü iyice karıştırınız.

Rulo veya fırça (su ile inceltilerek uygulanmalıdır)

Boya tabancası;

Üstten depolu tabanca; Meme ucu [mm]: 2,0 - 2,5, Hava basıncı: 2 - 3 bar

Havasız (airless) tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-120 bar

Airmix tabanca; Meme ucu [mm]: 0,23-0,28, Malzeme basıncı:80-100 bar,

Hava basıncı: 1,2-2,0 bar

Kuruduktan sonra P240-P320 kum zımpara ile zımparalanarak ilave kat atılır.

Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Uygulama yapılacak ahşapta bir deneme yaparak renk ve uyumluluk kontrolü yapılmalıdır.

Ahşap olmayan yüzeylerde, örneğin; cam, zımparalanmış astarlı film, melamin reçineli, PUR vernik yapılmış uygulamalarda Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv ilave edilerek yüzey yapışması önemli ölçüde artırılır. Malzeme çeşitliliğin çok olması nedeniyle önceden bir test yapılması önemlidir.

Yüzük çizilmezlik özelliği isteniyor ise uygun bir son kat vernik kullanılmasını öneririz. Renkli son kat (lake) üzerine vernik uygulamalarında verniğin içerisine en fazla % 5-10 Aqua CL-440-Colorlack eklenebilir.



■ Kuruma

Toz kuruluğu: yak. 1 saat

İlave kat uygulaması : yak. 4 saat

Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Düşük sıcaklık, zayıf havalandırma ve çok rutubetli ortamlar kurumayı geciktirir.

■ İnceltme

Kullanıma hazır. Gerekliyse en fazla %5 su ve/veya en fazla max. 3 % V-490 Verzögerer- geciktirici ilave edilebilir.

Notlar

Sertifikalı ürünler ile yapılan uygulamalarda ilgili test raporlarına ve teknik veri sayfasına uyulmalıdır.

Yüzey kalitesini korumak için düzenli olarak temizlik yapılmasını ve tiftiksiz pamuklu bir bezle bakım yapılmasını öneririz. Lütfen solventsiz ve silikonsuz bakım ürünleri kullanın.

Aletler / Temizlik



Havasız (airless) tabanca, airmix tabanca, üstten depolu tabanca, rulo, fırça

Kullanılan aletleri hemen su veya Aqua RK-898 temizleme konsantresi ile temizleyiniz. Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz.

Depolama / raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamda depolanır
ise en az 12 ay.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen
güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Tabanca uygulamasında A/P2 partikül filtreli solunum koruması koruyucu gözlüklerle
birlikte kullanılmalıdır. Uygun koruyucu eldiven ve kıyafet kullanınız.

GISCODE

BSW30

Atık talimatı

Büyük miktarlardaki atıklar orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak
bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine
gönderilmelidir. Evsel atıklar ile beraber tasfiye edilmemelidir. Ürünü kanalizasyona
boşaltmayınız.

VdL-RL 01'e göre bildirim

Ürün grubu: Ahşap son kat boya

Bileşim: Akrilik dispersiyon, poliüretan reçine, titanyum dioksit, waxlar, silika, glikol
eter, köpük giderici ajanlar, nötralize edici ajan, bronopol, IPBC (3-iyodo-2-propinil bütül
karbamat), BIT (benzotiyazolinon), CMIT / MIT (klorometilizotiyazolinon /
metilizotiazolinon) (3: 1), MIT (metilizotiazolinon), OIT (oktilizotiazolinon).

Alerjisi olanlar Remmers ile irtibata geçiniz.

**AB Decopaint-Yönetmeliği
(2004/42/EG)'e göre VOC**

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 130 g/l (2010).
Bu ürün < 130 g/l VOC içerir.



Yukarıdaki verilerin değerler / paratik uygulamada elde edilen
değerler veya laboratuvarında elde edilen kılavuz veriler olarak
değerlendirilmeli dolayısıyla bağlayıcı olmadığına belirtiriz.
Elde edilen bilgiler sadece genel bilgilerdir ve ürünlerimiz ile
bunların kullanımı ve uygulanması hakkında bilgi verir.

Çalışma koşullarının farklılığının yanı sıra kullanılan malzeme
veve şantiyelerin değişkenliklerden dolayı, her bireysel
durumunun tespitedilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu bağlamda,
tereddüt duyduğunuz durumlarda ya deneme yapmanızı ya da
bizimle irtibata geçmenizi tavsiye ederiz. Üretici tarafından yazılı
olarak garanti edilmedikçe veya mutabık kalınmadıkça ürünlerin

özellikleri, uygulamalarla ilgili tavsiye veya bilgi, ki bu bilgilerin
en iyisi uygun olsa bile, hiçbir şekilde bağlayıcı değildir. Her
durumda genel şartlarımız, satış ve teslimat koşullarımız
geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föy'ünün yeni bir baskısının
yanı sıra, bu Teknik Bilgi Föy'ün öncekinin yerini
almaktadır.