

Aqua DL-65/m Decklack PU

Pencereler, kapılar ve diğer yüksek değerli ahşap elemanlar için su bazlı son kat


Renk	Mevcut			
	Palet adeti	672	200	96
	Ambalaj	**0,75 l**	**2,5 l**	**5 l**
	Ambalaj Türü	Teneke kutu	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj Kodu	01	03	05
	Ürün No			
Aqua DL-65/mat				
weiss (RAL 9016)	7200	■	■	
özel renk	7201	■	■	
baz A	015100	■	■	
baz B	015101	■	■	
baz C	015102	■	■	
Aqua DL-65/zijdemat				
weiss (RAL 9016)	7202	■	■	
özel renk	7203	■	■	
baz A	015103	■	■	
baz B	015104	■	■	
baz C	015105	■	■	■
Aqua DL-65/zijdeglans				
weiss (RAL 9016)	7204	■	■	
özel renk	7205	■	■	
baz A	015106	■	■	
baz B	015107	■	■	
baz C	015108	■	■	

Uygulama miktarı

yaklaşık 100 ml/m² (kat başına)



Kullanım alanları



- İç mekan ve dış mekan ahşap
- Boyutsal olarak kararlı ahşap yapı elemanları: örn. pencere ve kapı
- Sınırlı boyutsal kararlılığa sahip ahşap yapı elemanları, örn. katlanır panjur, lambri, çardak
- Aqua AG-26-All Primer ile daha birçok yüzeyde
- Ara ve son katlar
- Bakım katı olarak da kullanılabilir
- Zemin kaplaması için uygun değildir (teraslar, ahşap zeminler vb.)
- Profesyoneller tarafından kullanım için

Ürün özellikleri



- Sararmaya karşı dayanıklı
- Uygulaması kolay
- İyi kenar kaplama
- Hava koşullarına dayanıklı ve nem düzenleyici
- Yüksek PU içeriği: uzun ömürlü, kir tutmaz, dayanıklı
- Mükemmel akış özellikleri
- Blok dirençli (Uygulama Kuralları HO.03)
- Az koku
- Çok iyi gizleme gücü
- Yüksek elastikiyet
- Bakım çalışmaları için kullanıldığında eski kaplamalara olağanüstü yapışma

Ürün teknik verileri

Bağlayıcı madde	özel PU/akrilit polimeri
Yoğunluk	yaklaşık 1.2 g/cm³
Koku	hafif, bir kere kuruduğunda kokusuz
Parlaklık derecesi	Mat, ipek mat, ipek parlak

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

- DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği"
- Emisyon testi Aqua AG-26 / Aqua DL-65

Olası sistem ürünleri

- **Aqua IG-15 Impregnation Primer IT* (7145)**
- **Aqua AG-26 Universal Primer (7147)**
- **Aqua PL-413 Parquet Varnish (2374)**

*Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun.

Uygulamaya Hazırlık

Yüzey için gerekenler

Yüzey temiz, tozsuz ve kuru olmalıdır.
Boyutsal olarak kararlı ahşap yapı elemanları: ahşap rutubet içeriği %11-15
Sınırlı veya boyutsal kararlılığı olmayan ahşap yapı elemanları: ahşap rutubet içeriği maks. %18

Yüzey hazırlığı

Kir, yağ ve yapışmayan eski kaplamaları iyice temizleyin.

Hala sağlam olan eski kaplamaları iyice zımparalayın.
Gri ve yıpranmış ahşap yüzeyleri sağlam, parlak ahşap olacak şekilde zımparalayın.
BFS Uygulama Kuralları No. 18 "Açık Alanlarda Ahşap ve Ahşap İşleme Malzemelerinin Kaplamaları"na uyun.
Yumuşak çürümeye ve mavi lekelere karşı korunması gereken dış ahşaba Aqua IG-15-Impregnation Primer IT* ile ön işlem uygulayın - iç mekan ahşapları için gerekli değildir (*biyositleri güvenli bir şekilde kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun).
Beyaz veya açık renkli bir son kat kullanılıyorsa, ahşapta bulunan renkli maddelerin akmasını önlemek için Aqua AG-26 All Primer ile ön işlem yapın.

Uygulama



Kullanım koşulları
Malzemenin, havanın ve yüzeyin optimum sıcaklığı: en az +10 °C ile en fazla +25 °C. Bağıl nem %50 - %65.
İyice karıştırın.
Fırça, rulo veya püskürterek uygulayınız.
Akış kabı tabancası: meme boyutu: 2,0 - 2,5 mm; atomizer hava basıncı: 2,0 - 3,0 bar.
Havasız püskürtme: meme boyutu: 0,28-0,33 mm; malzeme basıncı: 70-90 bar.
Hava karışımlı püskürtme: meme boyutu: 0,28-0,33 mm; malzeme basıncı: 70-90 bar, atomizer hava basıncı 1-2 bar.
Kuruduktan sonra daha fazla kat uygulayın.
Hafif bir ara zımpara ile 2 - 3 kat uygulayın.
Yüzey Aqua AG-26 All Primer ile ön işlemden geçirilmişse 1-2 kat yeterlidir. Bakım kaplaması: Hafif ara zımpara ile 1 - 2 kat.
Açılmış kapları iyice kapatın ve içindekileri mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Kullanım önerileri



Bir deneme alanı oluşturarak rengi, yapışmayı ve alt tabaka ile uyumluluğunu kontrol edin. +5°C'nin altındaki sıcaklıklarda kullanmayınız.
Sıcaklık çok düşük veya nem çok yüksek ise malzemenin istenilen özelliklere ulaşması daha uzun sürer.
Sıcaklık çok yüksek veya nem çok düşükse malzeme daha çabuk kurur. Bu gibi durumlarda Aqua OZA-90 Açık Zaman Katkısı eklemenizi öneririz.
Geniş yüzeyleri şeritler halinde bölün ve geniş alanları tek seferde kaplamayın.
Kaplama yapılan veya kurutulan alanlar yağmur, rüzgar, güneş ışığı ve yoğuşmaya karşı korunmalıdır.
Sarı, turuncu ve kırmızı gibi parlak, yoğun renkler, kullanılan pigmentlerin doğal bir sonucu olarak daha düşük örtme kapasitesine sahip olabilir. Bu nedenle, bu renkleri kullanırken, ilk önce daha fazla örtme kapasitesine sahip benzer renkte bir kat uygulamanız veya istenen renkte ikinci bir kat uygulamanız tavsiye edilir.
Plastifiyan içeren contalar, dispersiyon boyalarla birlikte yapışkan hale gelme eğilimindedir. Plastikleştirici içermeyen contalar kullanın.
Sızdırmazlık bileşenleri kaplama ile uyumlu olmalıdır ve ancak kaplama tamamen kuruduktan sonra uygulanabilir.
Lütfen plastikleştirilmiş contalarla boya uyumluluğunu önceden kontrol edin, alternatif olarak plastikleştirici içermeyen ürünler kullanın (örn. TPE contaları).

Kurutma
Toz kuruluğu: yaklaşık 30 dakika
Dokunma kuruluğu: yaklaşık 1 saat
Üst kaplama: yaklaşık 4 saat
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklıklarda, yüksek nemde veya maksimum katman kalınlığı aşıldığında, kaplamanın tamamen kuruması önemli ölçüde daha uzun sürebilir.

İnceltme
Gerektiğinde %5'e kadar su veya Aqua OZA-90 Açılma Süresi Katkısı ile inceltiniz.

Notlar

Yüksek reçine içeriğine sahip rendelenmiş karaçam ve yumuşak ağaçlarda, kaplamanın yapışması ve hava koşullarına karşı direnci azalmış olabilir. Bu özellikle yatay yıl halkalarında, budaklarda ve reçine içeriği yüksek kış büyüme alanlarında geçerlidir. Bu yüzeylerde bakım ve yenileme daha sık yapılmalıdır. Bunun tek çaresi ön havalandırma veya çok kaba zımparalamadır (P80). Bu ağaç türleri kaba biçilmiş ise, önemli ölçüde daha uzun bakım ve yenileme aralıkları beklenebilir..


Aletler / Temizlik



Akrilik kıllı boya fırçası, yassı fırça, köpük rulo, akış kupası tabancası, havasız/hava karışımı püskürtme ekipmanı

Aletleri kullanımdan hemen sonra su ve deterjanla temizleyin.
Temizlikten kalan kalıntıların doğru şekilde atıldığından emin olun.

Depolama / Raf ömrü



Açılmamış, orijinal kutularında, serin, kuru ve donmaya karsı korunmuş ortamda en az 24 ay saklanabilir.

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

«‰ÑyÑy˝yÎ·ÝfŸèŠäÅΣ ŘŜĿJ2fÎ·yϒÎ·ăᵖ ØŜ úÎ·ŏᵖyϒÎ·ăᵖ ΛfŜ ōŜ‰ÚÎ·‰Î·Ŧ ØŜ œŜØ‰ŠäŜf Ý2yŸdzfÎ·‰ K Î·ÝÝᵖyŘ Î· ŘÎ·KÎ· ŦÎ·Îf Î· ōΛfΞΛ λœ♭y˝fÑÚŦŜy˝ ΞÑyŎŜf a Î·fÎŜY Ŝ DÑØŜyŸÝ . ΛfΞΛ C2‰Ϋ˝dz♭yÎ· ōÎ·ÝᵖyΨ

Kişisel koruyucu ekipman

Püskürtme sırasında güvenlik gözlükleriyle birlikte en az A/P2 kombinasyon filtreli solunum koruması takılmalıdır. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler giyin.

Atık talimatı

.ÑèÑÝ Y˄Ý[úÎ·‰fÎ·‰ŘÎ· Î·‰ÚÎ·y˝YÎ·fÎŜYŜ 2‰Ω2♭yÎ·f Î·YōÎ·fÎ·ᵖyŘÎ· ëÑ‰Ñ‰ŸfÑÝ[úŜ 2fÎ·y˝Ý[dz‰Ý·fŒÎ·‰Î· dzèΞdzy˝2fÎ·‰Î·Ý ōŜ‰ÚÎ·‰Î·Ŧ ŜŘ˄f˝YŜŸŒŘ‰Ω ¢Î·YÎ·Y˝Sy˝ō2öÎ·ŸÚᵖfY˝ᵖŏ úŜyŜÝ[ŜfŜ‰ ΞŜ‰Ω Ř Î yÑöÑY˝ ăΛăÚŜY˝λyŜ Ξ Î yŘŜ‰Ω˄fY˝ŜŒŘ‰Ω 9ØăŜf Î·ÚᵖÝ[fÎ·‰fÎ· ō‰ŸŒΛ[úŜ Î·ÚᵖfY˝Î·YÎ·fŒŘᵖ‰Ω YÎ·yÎ·ŒΛÎÎ·ăë2y˝ăΛăÚŜY˝λyŜ Ý[Î·‰ᵖŏ YÎ·ăᵖyÎ· λÎλy˝ØŜ‰Y˝Ŝè♭y [Î·ØÎ·ō2ëÎ· ō2öÎ·ŸÚY˝Î·ëᵖy

"Decopaint" Direktifi (2004/42/EC) 'e göre VOC

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/d: max. 130 g/l (2010).
Bu ürün < 130 g/l VOC içerir.



Bıçakcılar
İthalat - İhracat
www.remmersahsap.com

Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki versiyonun yerine geçer.