


Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU


Pencereler, kapılar ve diğer yüksek değerli ahşap elemanlar için çok iyi tesviye özelliklerine sahip su bazlı yüksek yapılı boya

Renk	Mevcut		
	Palet adeti	672	200
	Ambalaj	**0,75 l**	**2,5 l**
	Ambalaj Türü	Teneke kutu	Teneke kutu
	Ambalaj Kodu	01	03
	Ürün No		
Aqua DSL-55/mat			
farblos / şeffaf	7220	■	■
özel renk	7221	■	■
Aqua DSL-55/yarı parlak			
farblos / şeffaf	7210	■	■
hell eiche (RC-365)	7211	■	■
pinie / lärche (RC-260)	7212	■	■
teak (RC-545)	7213	■	■
nussbaum (RC-660)	7214	■	■
palisander (RC-720)	7215	■	■
özel renk	7216	■	■

Uygulama miktarı yaklaşık 100 ml/m² (kat başına)



Kullanım alanları



- İç mekan ve dış mekan ahşap
- Boyutsal olarak kararlı ahşap yapı elemanları: örn. pencere ve kapı
- Sınırlı boyutsal kararlılığa sahip ahşap yapı elemanları, örn. katlanır panjur, lambri, çardak
- Bakım katı olarak da kullanılabilir
- Zemin kaplaması için uygun değildir (teraslar, ahşap zeminler vb.)
- Profesyoneller tarafından kullanım için

Ürün özellikleri



- Sararmaya karşı dayanıklı
- Uygulaması kolay
- Hava koşullarına dayanıklı ve nem düzenleyici
- Blok dirençli (Uygulama Kuralları HO.03)
- Uzun ömürlü, kir tutmayan ve dayanıklı
- Mükemmel akış özellikleri
- Yüksek elastikiyet
- UV engelleyici
- Bakım çalışmaları için kullanıldığında eski kaplamalara olağanüstü yapışma

Ürün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Özel reçineler
Yoğunluk (20 °C)	yaklaşık 1.04 g/cm³
Koku	hafif, bir kere kuruduğunda kokusuz
Parlaklık derecesi	mat, ipek parlak

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

- DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği"

Olası sistem ürünleri

- **Aqua IG-15 Impregnation Primer IT* (7145)**
- **Induline SW-910 (3777)**
- **Aqua RG-27 Renovation Primer (7146)**
- **Aqua HSL-35/m Premium Wood Protection Stain 3in1* (7120)**
- **Aqua ML-69/sm 3 in 1 Multi-Purpose Varnish (7250)**
- **Aqua OZA-90 Open Time Additive (5320)**

*Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun.

Uygulamaya Hazırlık

Yüzey için gerekenler
Yüzey temiz, tozsuz ve kuru olmalıdır.
Boyutsal olarak kararlı ahşap yapı elemanları: ahşap rutubet içeriği %11-15
Sınırlı veya boyutsal kararlılığı olmayan ahşap yapı elemanları: ahşap rutubet içeriği maks. %18

Yüzey hazırlığı
Kir, yağ ve yapışmayan eski kaplamaları iyice temizleyin.
Hala sağlam olan eski kaplamaları iyice zımparalayın.
Gri ve yıpranmış ahşap yüzeyleri sağlam, parlak ahşap olacak şekilde zımparalayın.
BFS Uygulama Kuralları No. 18 "Açık Alanlarda Ahşap ve Ahşap İşleme Malzemelerinin Kaplamaları"na uyun.
Yumuşak çürümeye ve mavi lekelere karşı korunması gereken dış ahşaba Aqua IG-15-Impregnation Primer IT* ile ön işlem uygulayın - iç mekan ahşapları için gerekli değildir (*biyositleri güvenli bir şekilde kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun).

Uygulama



Kullanım koşulları
Malzemenin, havanın ve yüzeyin optimum sıcaklığı: en az +10 °C ile en fazla +25 °C. Bağıl nem %50 - %65.
İyice karıştırın.
Fırça, ve püskürterek uygulayınız.
Akış kabı tabancası: meme boyutu: 2,0 - 2,5 mm; atomizer hava basıncı: 2,0 - 3,0 bar.
Havasız püskürtme: meme boyutu: 0,28-0,33 mm; malzeme basıncı: 70-90 bar.
Hava karışımlı püskürtme: meme boyutu: 0,28-0,33 mm; malzeme basıncı: 70-90 bar, atomizer hava basıncı 1-2 bar.
Kuruduktan sonra daha fazla kat uygulayın.
Astarlamadan sonra hafif ara zımparalama yapın.
Hafif bir ara zımpara ile 2 - 3 kat uygulayın.
Bakım kaplaması: Hafif ara zımpara ile 1 - 2 kat.
Açılmış kapları iyice kapatın ve içindekileri mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Kullanım önerileri



Bir deneme alanı oluşturarak rengi, yapışmayı ve alt tabaka ile uyumluluğunu kontrol edin. +5 °C'nin altında kullanmayın.
Sıcaklık çok düşük veya nem çok yüksek ise malzemenin istenilen özelliklere ulaşması daha uzun sürer.
Sıcaklık çok yüksek veya nem çok düşükse malzeme daha çabuk kurur. Bu gibi durumlarda Aqua OZA-90 Açık Zaman Katkısı eklemenizi öneririz.
Neme karşı korumak için su yoluna ve kesilmiş yüzeylere iki kat Induline SW-910 uygulayın.
Su damlayan bir kenar oluşturmak için su yolu yüzeyini alt kısımdan kesin.
Bor tuzları ile emprenye edilmiş ahşap üzerinde kullanmayınız.
Geniş yüzeyleri şeritler halinde bölün ve geniş alanları tek seferde kaplamayın.
Sızdırmazlık bileşenleri kaplama ile uyumlu olmalıdır ve ancak kaplama tamamen kuruduktan sonra uygulanabilir.
Kaplama yapılan veya kurutulan alanlar yağmur, rüzgar, güneş ışığı ve yoğuşmaya karşı korunmalıdır.
Plastifiyan içeren contalar, dispersiyon boyalarla birlikte yapışkan hale gelme eğilimindedir. Plastikleştirici içermeyen contalar kullanın.
Meşe içindeki maddeler, suyla seyreltilebilir dispersiyon lekeleriyle kaplandığında sızarak koyu renk bozulmasına neden olabilir.
Şeffaf versiyon, doğrudan hava koşullarına maruz kalan dış yüzeylerde kullanım için uygun değildir.

Kuruma
Toz kuruluğu: yaklaşık 1 saat
Kaplanabilir: yaklaşık 4 saat
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Düşük sıcaklıklarda, yüksek nemde veya maksimum katman kalınlığı aşıldığında, kaplamanın tamamen kuruması önemli ölçüde daha uzun sürebilir.

İnceltme
Gerektiğinde %5'e kadar su veya Aqua OZA-90 Açılma Süresi Katkısı ile inceltiniz.

Notlar

Yüksek reçine içeriğine sahip rendelenmiş karaçam ve yumuşak ağaçlarda, kaplamanın yapışması ve hava koşullarına karşı direnci azalmış olabilir. Bu özellikle yatay yıl halkalarında, budaklarda ve reçine içeriği yüksek kış büyüme alanlarında geçerlidir. Bu yüzeylerde bakım ve yenileme daha sık yapılmalıdır. Bunun tek çaresi ön havalandırma veya çok kaba zımparalamadır (P80). Bu ağaç türleri kaba biçilmiş ise, önemli ölçüde daha uzun bakım ve yenileme aralıkları beklenebilir.


Aletler / Temizlik



Akrilik kıllı boya fırçası, yassı fırça, akış kupası tabancası, havasız/hava karışımı püskürtme ekipmanı

Aletleri kullanımdan hemen sonra su ve deterjanla temizleyin.
Temizlikten kalan kalıntıların doğru şekilde atıldığından emin olun.

Depolama / Raf ömrü



Açılmamış, orijinal kutularında, serin, kuru ve donmaya karsı korunmuş ortamda en az 24 ay saklanabilir.

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

Ürünün nakliyesi, depolanması ve taşınması ile bertaraf ve çevresel konular hakkında daha fazla bilgi için lütfen güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakın.

Kişisel koruyucu ekipman

Püskürtme sırasında güvenlik gözlükleriyle birlikte en az A/P2 kombinasyon filtreli solunum koruması takılmalıdır. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler giyin.

Atık talimatı

Büyük miktarlarda artan malzeme orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kanalizasyon sistemine karışmasına izin vermeyin. Lavaboya boşaltmayın.

"Decopaint" Direktifi (2004/42/EC) 'e göre VOC

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/e: max. 130 g/l (2010).
Bu ürün < 130 g/l VOC içerir.



Bıçakcılar
İthalat - İhracat
www.remmersahsap.com

Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki versiyonun yerine geçer.