

Aqua PL-413 Parkettlack

Rulo ile uygulama için şeffaf, tek bileşenli sızdırmazlık verniği

Renk	Mevcut		
	Palet adeti	90	60
	Ambalaj	**5 l**	**10 l**
	Ambalaj Türü	Plastik bidon	Plastik bidon
	Ambalaj Kodu	05	10
	Ürün No		
Aqua PL-413/20 mat			
farblos / şeffaf	2376	■	■
Aqua PL-413/30 polomat			
farblos / şeffaf	2375	■	■
Aqua PL-413/50 hedvábný lesk			
farblos / şeffaf	2374	■	■

Uygulama miktarı

100 - 120 ml/m² (kat başına)




Kullanım alanları



- İç mekan ahşap
- Yoğun kullanıma maruz kalan yaşam alanlarındaki ahşap yüzeyler için
- Konutlarda ve diğer binalarda (örn. parke, basamaklar, döşemeler) kullanım için
- Yüksek gerilimlere maruz kalan ahşap yüzeyler için %10 Aqua H-480 Sertleştirici ile iki bileşenli vernik olarak kullanılabilir.
- Profesyoneller tarafından kullanım için

Ürün özellikleri



- Aşınma ve çizilmelere karşı dayanıklı
- Ahşap damarlarına mükemmel vurgu
- Mükemmel su direnci
- Yatay yüzeylerde iyi akış özellikleri
- Sertleştirme için Aqua H-480 Sertleştirici ile birlikte kullanıldığında mekanik ve kimyasal direnci artırır.

Ürün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Akrilat/PU dispersiyonu
Yoğunluk (20 °C)	yaklaşık 1.04 g/cm³
Koku	az kokulu

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

- DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği"
- Parke ve ahşap döşeme için yüzey kaplama sistemi onayı

Ek bilgiler

- Sızdırmaz ahşap zeminler ve merdivenler için bakım talimatları

Uygulama

Olası sistem ürünleri

- **Aqua OML-48/tm Medium Build Oil Stain [eco] (7710)**
- **Aqua VL-66/sm-Venti Coat 3in1 (7090)**
- **Aqua DL-65 Top PU (7200)**
- **Aqua H-480 Hardener (3806)**
- **Aqua FKL-402-Fugenkittlösung (2368)**
- **Aqua MSV-403 Parquet Primer (2369)**
- **Aqua V-490 Retarder (1939)**
- **SM-820 Texturing Agent (1942)**

Uygulamaya Hazırlık

Yüzey için gerekenler
Yüzey temiz, kuru, toz, yağ ve gevşek maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti 8-12%

Yüzey hazırlığı
Ahşabı P 100 - 180 kum kullanarak zımparalayın.
Yağlı veya reçine açısından zengin ahşapları/alt tabakaları WV-891 veya V-890 ile yıkayın.
Reçine safralarını çıkarın.


Karışımın hazırlığı



Karışım
2K uygulaması için isteğe bağlı
10:1 Aqua H-480 ile hacimce (ağırlıkça 10:1)

Küçük miktarlarla çalışıyorsanız, sertleştiriciyi kaba dökün ve kutuyu kuvvetlice sallayarak homojen hale getirin.
Karıştırırken sertleştirici ekleyin ve karışımı Remmers Patent Disperser kullanarak en az 2 dakika homojenize edin.
Çalışma süresi maks. 3 saat; daha yüksek sıcaklıklarda azaltılabilir.

Uygulama



Kullanım koşulları
Malzeme, hava ve yüzey sıcaklığı: en az +18 °C en fazla. +25 °C.
Kullanmadan önce çalkalayınız.
Fırça veya rulo kullanarak uygulayınız.

Kuruduktan sonra bir sonraki katı aynı gün uygulayın.
Astar ve ara katta 2K uygulaması, daha uzun bir ara kuruma süresi ve kapsamlı ara zımparalama gerektirir.
Kurutma ve ara zımparalamadan (P 180 - 320) sonra bir son kat uygulayın.
Açılmış kapları iyice kapatın ve içindekileri mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Sertleştirici eklendikten sonra kapları kapatmayın (patlama riski).

Kullanım önerileri



Bir deneme alanı oluşturarak rengi, yapışmayı ve alt tabaka ile uyumluluğunu kontrol edin. +5 °C'nin altında kullanmayın.Teknik olarak değiştirilmiş ahşapları ve ahşap esaslı malzemeleri kaplamadan önce, kaplamayı bir deneme yüzeyine uygulayın ve istenen kullanım alanında uygunluk testi yapın.

Kuruma
Toz kuruluğu: yaklaşık 1 saat sonra
Bir sonraki kat için hazır: yaklaşık 4 saat sonra
Tam yükleme kapasitesi: yaklaşık 7 gün sonra
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Düşük sıcaklıklar, yetersiz havalandırma ve yüksek nem, kurumayı geciktirir.

İnceltme
Kullanıma hazır. Gerekirse maks. %5 su.
Gerekirse vernik/sertleştirici karışımını maks. %10 su..

Notlar

Sallanan ahşap zeminlerde veya kesme kuvvetlerine karşı dayanıklı olmayan ahşap zeminlerde ve ayrıca ısıtılmış zeminlerde, sulu mastiklerin kenarlarda yapışma eğilimi nedeniyle derzlerin yırtılması riski vardır. Bu gibi durumlarda Aqua MSV-403 Parke Astarı ile astarlama yapmanızı öneririz.
Verniklendikten sonra ahşap bileşenleri kaplamak için nefes alabilen malzemeler kullanın.
Cilalı zeminler için piyasada bulunan standart bir bakım ürünü ile gerektiği gibi paspaslayarak haftada bir kez temizleyin.

"Sızdırmaz zemin ve merdivenler için bakım talimatlarını" dikkate alın.


Aletler / Temizlik



Mikrofiber kapaklı dolgu rulosu, yığın yüksekliği yakl. 8-12 mm, akrilik fırça

Aletleri kullanımdan hemen sonra su ve deterjanla temizleyin.
Temizlik sonrası atıkların doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olun.

Depolama / Raf ömrü



Açılmamış, orijinal kutularında, serin, kuru ve donmaya karsı korunmuş ortamda en az 12 ay saklanabilir.

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

Ürünün nakliyesi, depolanması ve taşınması ile bertaraf ve çevresel konular hakkında daha fazla bilgi için lütfen güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakın.

Atık talimatı

Büyük miktarlarda artan malzeme orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kanalizasyon sistemine karışmasına izin vermeyin. Lavaboya boşaltmayın.

"Decopaint" Direktifi (2004/42/EC) 'e göre VOC

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/i: max. 140 g/l (2010).
Bu ürün < 140 g/l VOC içerir.



Bıçakcılar
İthalat - İhracat
www.remmersahsap.com

Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki versiyonun yerine geçer.