remmers




Arbeitsplatten-ÖI [eco]

Yenilenebilir hammaddelerden yapılmış iç mekan ahşapları için kaplama

- Interior wood
- Kitchen equipment made of wood
- Tables and worktops
- High-quality solid wood furniture
- "Natural look" colour only for light-coloured woods, such as oak, ash and spruce


Renk	Mevcut		
	Palet adeti	360	672
	Ambalaj	**3 x 0,375 l**	**3 x 0,75 l**
	Ambalaj Türü	Tin bucket	Tin bucket
	Ambalaj Kodu	83	01
	Ürün No		
farblos / şeffaf	7697	■	■
natureffekt	7698	■	■

Uygulama miktarı



40 - 50 ml/m² (kat başına)
Uygulama oranı büyük ölçüde ahşabın emiciliğine ve son zımparalanmış yüzeye bağlıdır. 2 kat, ince bir şekilde fırça veya rulo ile uygulayınız.
(Her kattan sonra fazla malzemeyi yaklaşık 20 - 30 dakika sonra tüy bırakmayan pamuklu bir bezle temizleyin.)

Kullanım alanları



- İç mekan ahşap
- Ahşaptan yapılmış mutfak ekipmanları
- Masalar ve tezgahlar
- Yüksek kaliteli masif ahşap mobilyalar
- "Doğal görünüm" rengi yalnızca meşe, dişbudak ve ladin gibi açık renkli ahşaplar için

Ürün özellikleri

- En az %90 yenilenebilir hammaddeden üretilmiştir
- Ulaşılan bilgilere göre vegan üründür.
- Uygulaması kolay
- Ahşaba derinlemesine nüfuz eder ve damarı vurgular.
- Uzun ömürlü, kir tutmayan ve dayanıklı
- DIN 68861, 1B'ye göre seçilmiş standart ev maddelerine karşı iyi direnç (örn. su, kola, bira, çay, kahve, şarap ve temizlik maddeleri)
- Geri dönüştürülebilir metal kap

Ürün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Yenilenebilir hammaddelere dayalı alkid reçinesi
Yoğunluk (20 °C)	yaklaşık 0.96 g/cm³
Viskozite	yaklaşık 500 mPas
Koku	hafif
Parlaklık derecesi	Mat

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

- DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği"
- Güvenlik deklerasyonu-gıdaya temas eden maddeler

Test standardı

AgBB programı kapsamında düşük emisyonlar

Ek bilgiler

- Yağ bazlı ürünlerin bez ile uygulanması
- Yağlanmış yüzeylerin bakımı

Olası sistem ürünleri

- MultiSil (7380)

Uygulamaya Hazırlık

- Yüzey için gerekenler

Yüzey temiz, kuru, toz, yağ ve gevşek maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır.
Ahşap rutubeti: %8-12

- Yüzey hazırlığı

Kir, yağ ve yapışmayan eski kaplamaları iyice temizleyin. Yağlı ve reçine bakımından zengin ahşabı tiner ve fırça temizleyici ile yıkayın. Mobilya yüzeyleri ve benzeri nesneler için, son zımparalama için kullanılan zımpara taşı P180'den daha ince olmamalıdır.

Uygulama



- Kullanım koşulları

Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı en az +15 °C, en fazla +30 °C.
İyice karıştırın.
Yüzey fırçası veya rulo kullanarak ince bir şekilde uygulayın.
Ürünün farklı emicilik seviyelerine sahip ahşap üzerine eşit şekilde dağılmasını sağlamak için üzerini düzeltin.
Her katı uygularken, yaklaşık 20-30 dakika sonra tüy bırakmayan pamuklu bir bez kullanarak fazla yağı alın.
Mobilyaların üzerinde pamuklu bez/bez kullanın. Bir gece kurumaya bıraktıktan sonra katlar arasında zımpara yapmadan ikinci bir kat uygulayın. Dolap ve çekmece içlerine, tüy bırakmayan pamuklu bir bez kullanarak ürünü yalnızca tek bir ince tabaka halinde uygulayın.

Kullanım önerileri



Bir deneme alanı oluşturarak rengi, yapışmayı ve alt tabaka ile uyumluluğunu kontrol edin.
Teknik olarak değiştirilmiş ahşapları ve ahşap esaslı malzemeleri kaplamadan önce, kaplamayı bir deneme yüzeyine uygulayın ve istenen kullanım alanında uygunluk testi yapın. İşleme ve kurutma sırasında tam havalandırma sağlayın.
Kendiliğinden tutuşma riski (DGUV Bilgisi 209-046). NC bazlı verniklerle aynı iş yerinde kullanmayın veya lekeler. Kirlenmiş tekstilleri (örn. temizlik bezleri, iş kıyafetleri, toz torbaları) yanmaz atık kaplarında toplayın ve yanmaz bir şekilde (su altında) bertaraf edin.

- Kuruma

Üstü kaplanabilir: gece boyunca kuruduktan sonra
İlk birkaç günde: nazik kullanım (örn. suya sınırlı maruz kalma)
MultiSil ile mühürlemeden önce önerilen kuruma süresi: > 7 gün (Pürüzsüzleştirici kalıntılarını hemen çıkarın)
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Kurutma, ahşabın tipine ve alt tabakanın emiciliğine bağlıdır.
Emici olmayan alanlardaki fazla malzeme, düşük sıcaklıklar, yetersiz havalandırma ve yüksek nem gibi kurumayı geciktirebilir.

- İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Notlar


Bakım durumunda, temizlenmiş yüzeye homojen bir yüzey elde etmek için karışacak şekilde işlem yapın.
Çelik yünü (sınıf 000) ile mobilyalardaki su izlerini veya lekeleri çıkarın ve ince bir ürün tabakası uygulayın.
"Yağlanmış yüzeyler ve zeminler için bakım talimatlarına" uyun.

Aletler / Temizlik



Doğal kıllı fırça, düz fırça, kadife rulo, pamuklu bez/hav bırakmayan pamuklu bez
Aletleri kullanımdan hemen sonra tiner ve fırça temizleyici ile temizleyin.
Temizlikten kalan kalıntıların doğru şekilde atıldığından emin olun.

Depolama / Raf ömrü



Açılmamış, orijinal kutularında, serin, kuru ve donmaya karsı korunmuş ortamda en az 24 ay saklanabilir.
Açık kapları mümkün olduğunca çabuk kullanın.

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

«ÑÑNyÑy˝yÝ·ÝţŰëŠâĂŽ ŘŠĽJ2fÍ·yY˝Í·äP ØŠ ŰÍ·ÖPyY˝Í·äP ĂfŠ ŌŠÑŰÍ·ÑÍ·Ŧ ØŠ œŠØÑŠăŠf Ý2yŮzfÍ·Ñ KÍ·ÝÝPyŘÍ· ŘÍ·KÍ· ŦÍ·Îf͠· ŌĂfƎĂ ĂœĂy˝fÑŰŦŠy˝ ƎÑyÖŠf a·fÎŠY˝Š DÑØŠyŰĂÝ . ĂfƎĂ C2ÑY˝dzÚyÝ· ŌÍ·ÝPy®

Atık talimatı

.ÑèÑÝ Y˙ĂÝţŰÍ·ÑŰfÍ·ÑŘÍ· Í·ÑŰÍ·y˝Y˙Í·fÎŠY˝Š 2ÑĂžĂyÝ·f Í·Y˝ŌÍ·fÍ·ØPyŘÍ· ëÑÑÑÑŰfÑÝţŰŠ 2fÍ·y˝ÝţdzÑÍ·ffÍ·ÑÍ· dzëƎdzy˝2fÍ·ÑÍ·Ý ŌŠÑŰÚÍ·ÑÍ·Ŧ ŠŘĂfY˝ŠŰĂŘĂÑ® ¢Í·Y˝Í·Y˝Šy˝ō2ŏÍ·ŰÚPfY˝Pŏ ŰŠySŠÝţŠfŠÑ ƎŠÑĂ ŘÍ yÑòÑY˝ ăĂăÚŠY˝yŠ ƎÍ yŘŠÑĂfY˝ŠŰĂŘÑ® 9ØăŠf Í·ÚPÝţÍ·ÑÍ· ŌÑÑŰĂÝţŰŠ Í·ÚPfY˝Í·Y˝Í·fPŘP®Ñ® YÍ·yÍ·ŰĂÎÍ·ăë2y˝ăĂăÚŠY˝yŠ ÝÍ·ÑPŏY˝Í·äPyÝ· ĂÎĂy˝ØŠÑY˝ŠëÝy® [Í·ØÍ·ō2ëÍ· ō2ŏÍ·ŰÚY˝Í·ëPy®

Güvenlik önerileri

Çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
Püskürtme yaparken bir A2/P2 kombi filtre kullanın.
Taşlarken veya zımparalarken P2 toz filtresi kullanın.
Uygulama ve kurutma sırasında alanın iyice havalandırıldığından emin olun.
Boyayı kullanırken yemek yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
Göz veya cilt ile teması halinde bol su ile iyice yıkayınız. Yere, kanalizasyon sistemine veya herhangi bir su kütlesine girmesine izin vermeyin.
Aletleri kullanımdan hemen sonra sabunlu suyla temizleyin.
Sadece tamamen boşaltılmış kapları geri dönüşüme gönderin.
Kalan sıvı malzemeyi atık boya toplama noktasına götürün.

"Decopaint" Direktifi (2004/42/EC) 'e göre VOC

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/f: max. 700 g/l (2010).
Bu ürün < 20 g/l VOC içerir.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	20g/l

Bıçakcılar İthalat - İhracat
www.remmersahsap.com

Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki versiyonun yerine geçer.