

Brandschutz

Yalıtım tabakası oluşturan su bazlı, şeffaf yanmaz kaplama




Renk	Mevcut	
	Palet adeti	16
	Ambalaj	**25 kg**
	Ambalaj Türü	Teneke kutu
	Ambalaj Kodu	25
	Ürün No	
farblos / şeffaf	2157	■

Uygulama miktarı


≥ 300 g/m² masif ahşap, masif ahşap levhalar, kaplamalı lamine ahşap ve düz preslenmiş sunta üzerinde (d ≥ 12 mm her biri)
Masif ahşap ve masif ahşap levhalarda ≥ 350 g/m² (d ≥ 10 mm'den her biri < 12 mm'ye kadar) (bir-iki kat)

Kullanım alanları



- İç mekan ahşap
- Masif ahşap paneller: yoğunluk ≥ 420 kg/m³, kalınlık ≥ 10 mm
- Ahşap esaslı paneller: yoğunluk ≥ 600 kg/m³, kalınlık ≥ 13 mm
  DIN EN 13986 normuna göre en az D-s2,d0 sınıfı yangın davranışına sahip, 450 kg/m³ kütle yoğunluğu ve ≥ 12 mm kalınlığa sahip inşaat amaçlı kaplamalı kontrplak
- Çatı yapıları, duvar ve tavan kaplamasıDuvar ve tavan panelleri
- Açık havada veya sürekli yüksek bağıl nemin (%70'in üzerinde) olduğu kapalı alanlarda veya mekanik yüklemeye maruz kalan alanlarda (kapı, pencere, zemin, mobilya vb.) kullanılmaz.
- Profesyonel kullanım için

Ürün özellikleri



- Yangının yayılmasını yavaşlatır ve duman oluşumunun yanı sıra alt tabakanın yanıcılığını da azaltır.
- Yangın durumunda ısı yalıtım katmanı oluşur.
- Su bazlı

Ürün teknik verileri

Yoğunluk (20 °C)	yaklaşık 1.32 g/cm³

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

› Genel yapı denetim kurulu onayı DIN EN 13501-1

Ek bilgiler

› Übereinstimmungserklärung

Olası sistem ürünleri

› Protective Sealer (2155)

Uygulamaya Hazırlık

- Yüzey için gerekenler
  Yüzey temiz, kuru, toz, yağ ve gevşek maddelerden arındırılmış ve doğru şekilde hazırlanmış olmalıdır. Ahşap rutubeti: en fazla %15
- Yüzey hazırlığı
  Mevcut eski kaplamaları tamamen çıkarın.
  Reçine açısından zengin ve yağlı ahşapları kaplamadan hemen önce V 101 Tiner ile iyice yıkayın.
  Islatma güçlüğü olması durumunda, yüzeyi iyice ovalayın.

Uygulama



İyice karıştırın.
Fırça, rulo veya püskürterek uygulayınız.
Havasız püskürtme: meme boyutu: 0,33 mm, malzeme basıncı: 80 - 100 bar. Airmix püskürtme: meme boyutu: 0,33 mm, malzeme basıncı: 80 - 100 bar, atomizer hava basıncı: 1,5 - 2,0 bar Gerekirse işlemi tekrarlayın.
Açılmış kapları iyice kapatın ve içindekileri mümkün olan en kısa sürede kullanın.

Tips on use



Bir deneme alanı oluşturarak rengi, yapışmayı ve alt tabaka ile uyumluluğunu kontrol edin.
Ahşap bileşenler, tüm yüzeyleri üzerine sağlam, mineral bir alt tabakaya yapıştırılmamışsa, her taraftan kaplanmalıdır.

- Kuruma

Toz kuruluğu: yaklaşık 2 saat sonra
FTamamen kuru: yaklaşık 24 saat sonra
Üst kaplama: yaklaşık 6 sat sonra (Intumescent Coat ile), 48 saat sonra (Protective Sealer ile)
Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklıklar, yetersiz havalandırma ve yüksek nem, kurumayı geciktirir.

- İnceltme

Kullanıma hazırdır.

Notlar


İşlenmiş bileşenleri istiflemeyin.
Muamele edilen bileşenler yağmura ve neme (kapalı alanlar, kapalı yapılar vb.) karşı korunmalı ve hava koşullarına maruz bırakılmamalıdır.
Son Kat Protective Sealer: Taşıma sırasında yüzeyi kirlenmeye, yapıştırmaya ve kısa süreli neme karşı korumak için. Eşit olmayan parlaklık derecelerini dengeler. Lütfen Genel Yapı Müfettişliği Onayının hükümlerine dikkat edin. ntumescent Coat her zaman Protective Sealerile birlikte kullanılmalıdır.

Aletler / Temizlik



Orta tüylü kuzu yünü rulo, solvente dayanıklı düz fırça
Havasız/hava karışımı püskürtme ekipmanı:
Yüksek performanslı pistonlu pompa, oran ≥ 30:1
Elekleri ve filtreleri çıkarın.
Hortum çapı ≥ KB 10
1.5-2 m, NW 6, mümkün.
Solvente dayanıklı hortumlar kullanın.
Aletleri kullanımdan hemen sonra sıcak su ile temizleyiniz.
Temizlikten kalan kalıntıların doğru şekilde bertaraf edildiğinden emin olun.

Depolama / Raf ömrü



Açılmamış, orijinal kutularında, serin, kuru ve donmaya karsı korunmuş ortamda en az 18 ay saklanabilir.

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

«ÑÑyÑyˇyÎ·ʃfÐèŠâÅΣ ŘŠĽ2ƒÎ·yΥΙ·äᵖ ØŠ ΰΙ·öᵖyΥΙ·äᵖ ʎfŠ ōŠÑΰΙ·ÑΙ·Ŧ ØŠ œŠØÑŠâŠf ʃ2yʊƶfΙ·Ñ ΚΙ·ʃʃᵖyŘΙ· ŘΙ·ΚΙ· ŦΙ·Îfΐ· ōʎfƎʎ ʎœłyˇfÑΰŦŠyˇ ƎÑyŎŠf aΙ·fÎŠΥŠ DŃØŠyƒłʃ .ʎfƎʎ C2ÑΥʊƶ⁴yΙ· ōΙ·ʃᵖy℗


Kişisel koruyucu ekipman

Püskürtme sırasında güvenlik gözlükleriyle birlikte en az A/P2 kombinasyon filtreli solunum koruması takılmalıdır. Uygun koruyucu eldivenler ve giysiler giyin.

Atık talimatı

.ÑèÑʃ ΥˇʎʃúΙ·ÑfΙ·ÑŘΙ· Ι·ÑΰΙ·yˇΥΙ·fÎŠΥˇŠ 2ÑΩƶʎyΙ·f Ι·ΥōΙ·fΙ·²ᵖyŘΙ· èÑ℅ÑÑfÑʃúŠ 2fΙ·yˇʃʊƶÑΙ·ffΙ·ÑΙ· ʊzèƎʊzyˇ2fΙ·ÑΙ·ʃ ōŠÑΰΙ·ÑΙ·Ŧ ŠŘʎfΥˇŠfΩŘÑ℅℗ ¢Ι·ΥΙ·ΥˇŠyˇō2öΙ·tΰᵖfΥᵖŏ úŠyŠʃŠfŠÑ ƎŠÑΩʎ ŘΙyÑöÑΥˇ ăłăúŠΥˇʎyŠ ƎΙyŘŠÑΩʎfΥˇŠfΩŘÑ℅℗ 9Øăŝf Ι·ΰᵖʃfΙ·ΩfΙ· ōÑΩfłʃúŠ Ι·ΰᵖfΥΙ·ΥΙ·fᵖŘᵖÑ℅℗ ΥΙ·yΙ·fΩÎΙ·ăëƨyˇăłăúŠΥˇʎyŠ ʃΙ·Ñᵖöˇ Υ Ι·äᵖyΙ· ʎÎʎyˇØŠÑΥˇŠèły℗ [Ι·ØΙ·ō2èΙ· ō2öΙ·fΰˇΥΙ·ëᵖy℗

"Decopaint" Direktifi (2004/42/EC) 'e göre VOC



Ürün için AB sınır değeri (kategori A/i: max. 140 g/l (2010).
Bu ürün < 140 g/l VOC içerir.

Bıçakcılar
İthalat - İhracat
www.remmersahsap.com

Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki versiyonun yerine geçer.