


Rem Teak-Öl

Solvent bazlı, ahşap teras ve bahçe mobilyaları için dekoratif tik yağı


Renk	Mevcut	
	Palet adeti	96
	Ambalaj	**1 x 5 l**
	Ambalaj Türü	Teneke kutu
	Ambalaj Kodu	05
	Ürün No	
douglasien	802645	■
farblos / Şeffaf	802652	■
teak	802653	■
lärchen	802654	■
bangkirai	802655	■
özel renk	802656	■

Uygulama miktarı

60 - 80 ml/m² (kat başına), (ahşabın emiciliğine bağlı olarak değişebilir)



Kullanım alanları



- İç ve dış cehpe ahşaplarda
- Boyutsal kararlılığı olmayan veya sınırlı olan yapı elemanları
- Bahçe mobilyaları ve ahşap zemin kaplaması
- Tik, bangkirai, massaranduba, iroko, meşe, karaçam ve Douglas köknar dahil ahşap alanlar
- Isıl işlem görmüş ahşap
- WPC, bambu ve Resysta üzerinde WPC-Imprägnier-Ölkullanılmasını tavsiye ederiz.

Ürün özellikleri



- Su geçirmez
- Hava koşullarına dayanıklı ve nem düzenleyici
- Ahşabın kurumasını önler
- Pigmentli versiyonlar grileşmeyi önler
- Parlak renkler

Rem Teak-Öl

- Uygulaması kolay
- Zıparalama gerektirmez

Ürün teknik verileri

Bağlayıcı madde	Keten tohumu yağı
Yoğunluk (20 °C)	0.85 g/cm³
Koku	kendine özgü
Parlaklık derecesi	Mat

Belirtilen değerler, ürünün tipik belirgin özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

- DIN EN 71-3 "Oyuncak Güvenliği"

Ek bilgiler

- Renk kartları
- Yağ bazlı ürünlerin bir bezle uygulanır.

Olası sistem ürünleri

- **Wood Preservative Primer* (2066)**
- **End Grain Sealer (1900)**
- **Green Growth Remover* (0676)**
- **Wood Revitalizer (2641)**
- **Wood Cleaner (2640)**
- **Wood Cream Clear (2714)**

*Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın.
Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun.

Uygulamaya hazırlık

Yüzey için gerekenler
Boyutsal kararlılığı olmayan veya sınırlı olan ahşap yapı elemanları: ahşap rutubet içeriği en fazla %18

Yüzey hazırlığı
Aktif maddelerce zengin olan ahşap, kuruma sürecinde gecikmeleri önlemek için ilk işlemden önce birkaç hafta havalandırılmalı veya Holz-Tiefenreiniger ile temizlenmelidir.
Kalıntı bırakmamaya dikkat ederek, film oluşturabilecek kir, yağ ve eski kaplamaları temizlemek için AHolz-Tiefenreiniger gibi bir madde kullanın.
Grileşmiş ahşap yüzeyleri Holz-Entgrauer (HE) ile temizleyin.
Grünbelag-Entferner* ile yosunları uzaklaştırın. (*Biyositleri güvenli kullanın. Kullanmadan önce daima etiketi ve ürün bilgilerini okuyun.)
Çürümeye ve mavi lekelenmeye karşı özellikle dış cephe ahşapları ön koruma* (emprenye) yapınız. (*Biyosidal ürünleri dikkatli kullanın. Kullanmadan önce her zaman etiketi ve ürün bilgisini okuyun.)

Uygulama



Kul lanım koşul ları
Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı en az +5 °C, en fazla +30 °C.

İyice karıstırın.
Fırça ile uygulayın.
Mümkünse ilk katı döşemenin her tarafına işleyin.
Ürünü vernik fırçası, yüzey fırçası veya (pamuklu) bir bez kullanarak damar yönünde uygulayın.
En fazla 30 dakika sonra kuru bir fırça veya bezle fazla malzemeyi alın.

İlk katı kuruduktan sonra (yaklaşık 12 saat) ikinci katı uygulayın.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve en kısa sürede kullanınız.

Kullanım önerileri



Bir deneme alanı oluşturarak rengi, yapışmayı ve alt tabaka ile uyumluluğunu kontrol edin.
Yağışlar, suda çözünür maddeler açısından zengin olan örneğin meşe, kızıl sedir, afzelia, sekoya, vb. ahşaplardan bu maddelerin akmasına neden olabilir. Bu, açık renkli duvar veya sıvanın renginin solmasına neden olabilir.
Şeffaf varyant UV radyasyonuna (grileşme) karşı koruma sağlamaz ve bu nedenle yalnızca doğrudan hava koşullarına maruz kalmayan (yani doğrudan güneş ışığına, yağışa ve rüzgara karşı korumalı) ahşap elemanlarda kullanılmalıdır. Doğrudan maruz kalan bir dış yüzeyde şeffaf bir kaplama isteniyorsa, birkaç kat uygulayın ve düzenli aralıklarla yenileyin.
Hava koşullarına maruz kalan alanlarda yılda en az bir kez yeniden uygulama yapılması gerekir.
Çeşitli renkler belirli bir ahşap türüyle eşleşse de, diğer ahşap türlerinde de kolaylıkla kullanılabilirler, bu durumda rengin görünümü örnekten farklı olacaktır.
Su damlayan bir kenar oluşturmak için su yolu yüzeyini alt kısımdan kesin.
Neme karşı korumak için ahşap su yoluna ve kesilmiş yüzeylere iki kat ahşap koruyucu uygulayın.

Kendiliğinden tutuşma riski (DGUV Bilgisi 209-046). NC bazlı vernikler veya lekeler ile aynı işyerinde kullanmayın. Kirlenmiş tekstilleri (örn. temizlik bezleri, iş elbiseleri, toz torbaları) yanmaz çöp kovalarında toplayın ve yanmaz şekilde (su altında) bertaraf edin.

- Kuruma
  Toz kuruluğu: yaklaşık 4 saat sonra
  Yeniden kaplanabilir: yaklaşık 12 saat sonra

  Pratik değerler 20 °C ve %65 bağıl nemde.
  Düşük sıcaklıklar, yetersiz havalandırma ve yüksek nem, kurumayı geciktirir.

- İnceltme
  Kullanıma hazırdır.

Notlar

Yüksek reçine içeriğine sahip rendelenmiş karaçam ve yumuşak ağaçlarda, kaplamanın yapışması ve hava koşullarına karşı direnci azalmış olabilir. Bu özellikle yatay yıl halkalarında, budaklarda ve reçine içeriği yüksek kış büyüme alanlarında geçerlidir. Bu yüzeylerde bakım ve yenileme daha sık yapılmalıdır. Bunun tek çaresi ön havalandırma veya çok kaba zımparalamadır (P80). Bu ağaç türleri kaba biçilmiş ise, önemli ölçüde daha uzun bakım ve yenileme aralıkları beklenebilir.

Yüzme havuzları alanındaki teras yüzeylerinde, klora, temizlik maddelerine ve yoğun neme maruz kalmanın artması, kaplamanın yapışmasını ve yıpranmasını azaltabilir. Burada daha kısa bakım ve yenileme aralıkları beklenmelidir.


Aletler / Temizlik



Doğal kıllarla fırçalayın, düz fırça, tüy bırakmayan pamuklu bez

Aletleri kullanımdan hemen sonra tiner ve fırça temizleyici ile temizleyin.
Temizlikten kalan kalıntıların doğru şekilde atıldığından emin olun.

Depolama / Raf ömrü



Açılmamış orijinal ambalajında, serin, kuru bir yerde ve dondan korunarak saklandığında ürün en az 5 yıl muhafaza edilir.

Güvenlik bilgileri / Yönetmelikler

Ürünün nakliyesi, depolanması ve taşınması ile bertaraf ve çevresel konular hakkında daha fazla bilgi için lütfen güncel Malzeme Güvenlik Bilgi Formu'na bakın.

Atık talimatı

Büyük miktarlarda artan malzeme orijinal ambalajında yürürlükte olan kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. Tamamen boşaltılmış tenekeler geri dönüşüm sistemine gönderilmelidir. Evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Kanalizasyon sistemine karışmasına izin vermeyin. Lavaboya boşaltmayın.

"Decopaint" Direktifi (2004/42/EC) 'e göre VOC

Ürün için AB sınır değeri (kategori A/f max. 700 g/l (2010).
Bu ürün < 700 g/l VOC içerir.

VOC
Kat. A/f
2010: 700g/l
max.: 700g/l

Bıçakcılar İthalat - İhracat
www.remmersahsap.com

Lütfen yukarıda verilen veri ve bilgilerin laboratuvarda ve gerçek yaşam deneyimlerinden elde edilen yönergeler olarak hesaplandığını ve bu nedenle temel bir ilke olarak bağlayıcı olmadığını unutmayın.

Bu nedenle bu bilgiler yalnızca genel niteliktedir ve ürünlerimizi ve bunların nasıl kullanıldığını ve üzerinde çalışıldığını açıklar.

Bu bağlamda, mevcut çalışma koşullarının, kullanılan malzemelerin ve karşılaşılan şantiye alanlarının çeşitli ve çeşitli doğasının, her bir vakanın kapsanamayacağı anlamına geldiği akılda tutulmalıdır. Bu nedenle, herhangi bir şüphe durumunda ya deneme yapmanızı ya da bizimle bizimle irtibata geçmenizi öneririz.

Sözleşmede öngörülen kullanım amacına ilişkin olarak ürünlerin özel olarak uygun olduğuna veya özelliklerine ilişkin açık yazılı garanti vermediğimiz sürece, teknik uygulamaya ilişkin herhangi bir tavsiye veya talimat, o anki bilgimiz dahilinde sağlanmış olsa bile asla bağlayıcı değildir. Diğer tüm konularda, genel satış ve teslimat hüküm ve koşullarımız geçerlidir.

Bu Teknik Bilgi Föyünün yeni bir versiyonu yayınlandığında, önceki versiyonun yerine geçer.