

Teknik Bilgi Föyü
Ürün No. 0695

Hartwachs-Öl

Ahşap parkeler, merdivenler ve mobilya için yağ


Solvent bazlı


İç mekân için


Mobilya için


Ahşap zemin için


Merdiven için


Fırça



Kullanmadan önce karıştırın



Çalışma sıcaklığı



Kuruma süresi 12 - 16 saat sonra bir kat daha sürülebilinir



Toplam uygulama miktarı



Raf ömrü


Donmayacağı serin bir yerde rutubetten uzak kapalı kaplarda depolayın

Kullanım alanları

Hartwachs-Öl iç mekânda kullanılır ve özellikle ahşap parkelerde ve merdivenlerde kullanılması uygundur. Ayrıca yüksek kaliteli ahşap masif mobilyalar, paneller, profiller ve mantar yüzeylerde Hartwachs-Öl uygulanabilir.
Sürekli suya maruz kalmasından dolayı mutfak tezgâhların da kullanılması tavsiye edilmez.

Ürün özellikleri

Hartwachs-Öl şeffaftır ve hemen hemen bütün ahşaplar türleri için uygundur. Ahşaba derinlemesine nüfus eder ve ahşabın doğal görüntüsünü açığa çıkarır. Emilme etkisiyle ahşap yüzeyi leke tutmaz ve hissedebileceğiniz koruyucu bir film tabakası oluşturur. Kimyasal dayanımı DIN 68 861 Bölüm 1, dayanım grubu 1C'ye uygundur. DIN EN 71-3 Oyuncak Güvenliği'ne göre test edilmiştir

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk:	yak. 0,84 g/cm³ 20°C'de
Parlaklık derecesi:	ipek mat
Parlama noktası:	yak 62°C
Ambalaj:	Teneke kutu 0,375 l, 0,75 l, 2,5 l ve 20 l
Renk:	açık kahverengimsi, sarımsı kendine has renkte

Uygulama

Yüzeylere göre uygulama:
1. **Döşenmiş ahşap ve mantar zemin** zımpara makinası ile zımpara yapılır. Son zımpara 100-120 kum zımparadan daha ince olmamalıdır. Daha sonra Hartwachs-Öl blok fırça ile düzgünce yedirilerek sürülür. Büyük yüzeylerde beyaz pedli tek diskli cila makinesi kullanmak faydalı olacaktır. Bir gece boyunca kuruduktan sonra ikinci kat uygulanır. Kat arası zımpara gerekli değildir; İstenirse bej pedli tek diskli cila makinesi ile hafifçe üzerinden geçilebilir.

2. **Ahşap merdivenler, vb.** son zımparası 120 kum zımpara ile yapılır. Hartwachs-Öl blok fırça ile uygulanır ve düzgünce yedirilir. Yüzeye yedirebilmek için beyaz

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

ped kullanılabilir, yüzeyde fazla malzeme kalmamalıdır.

3. **Mobilyalar, küçük ahsap objeler** 180 kum zımpara yapılır. Daha sonra Hartwachs-Öl fırça veya cila bezi ile uygulanır. Yüzeye yedirebilmek için pamuklu bez kullanılabilir, yüzeyde fazla malzeme kalmamalıdır.

Bütün yüzeyler için geçerli:
Yüzeyde fazla malzeme kalmaması önemlidir. Bu özellikle emici olmayan bölgeler içinde geçerlidir, aksi takdirde kurumanın gecikmesine sebep olabilir. Genellikle bir gece boyunca kuruduktan sonra ikinci katın uygulanması önerilir. Yüzey emiciliği son zımparadan etkilenir. İnce zımparalamada, ahşap daha az yağ emer ve koruma özelliği daha düşük olur. Özellikle koyu renkli ahşaplara çok fazla miktarda uygulamak yüzeyde benek benek bir görüntü oluşmasına sebep olabilir.
Ahşap liflerinin yeterince doymaması sebebiyle ikinci katı uyguladıktan sonraki oluşan parlaklık farkları tüm yüzeye ince bir kat Hartwachs-Öl uygulanması ile dengelenebilir. Deneme yaparak ahşap ile uyumluluk ve renk etkisi kontrol edilmelidir.

Notlar

Hartwachs-Öl amacına uygun ve verilen talimatlara göre kullanılmalıdır. Çocukların eline bırakılmamalıdır. Cilt ve göz ile temastan kaçınınız. Uygulama esnasında yemeyiniz, içmeyiniz ve sigara kullanmayınız. Gıda ve yiyecekler ile birlikte saklamayınız. İç mekânda uygulama esnasında iyi bir havalandırma sağlayınız.

Hartwachs-Öl selülozik bazlı cilaların ve boyaların tabanca ile uygulandığı aynı ortamda kullanılmamalıdır. Kendiliğinden tutuşma riski (BGI 740).

Yüzeyi zımpara yaparken, ürünü uygularken daima filtre (toz maskesi P2) kullanılmalıdır.

Hartwachs-Öl bulaşmış tekstillerin (örneğin Temizlik bezleri ve İş kıyafetleri) kendiliğinden tutuşma ihtimalinden dolayı yangına dayanıklı atık kaplarında toplanmalı ve imha edilmelidir**.**

Temizlik ve Bakım

Merdiven ve zeminlerdeki yüzeye tutunamamış kiri, tozu ve kumu düzenli olarak süpürge veya paspas ile alınız.
Yağlı parkelerin bez ile bakım yapılması için merdivenleri ve zeminleri optimum düzeyde koruyan bizim Hartwachs Polish, Ürün No. 0687, ürünümüzü tavsiye ederiz. Arada bir yenileme için temizlenmiş yüzeye Hartwachs-Öl uygulanabilir. Ayrıca iz yapmadan yoğun trafiği olan alanlarda bölgesel olarak uygulanabilir.
Mobilyadaki su izleri ve lekeleri çelik yünü ile alınız ince bir kat Hartwachs-Öl uygulayınız.

Aletler, Temizlik

Cila bezi, dağıtıcı fırça veya fırça. Kullanılan aletleri hemen V 101 Tiner Ürün No. 0978, İnceltici veya Temizlik tineri ile temizleyiniz.

Uygulama miktarı

Uygulama miktarı büyük ölçüde ahşabın emiciliğine ve son kat zımparaya bağlıdır.
Pratik olarak yak. 10 - 50 ml/m².

Kuruma

Yak. 12 - 16 saat 20 °C ve %65 bağıl nemde.

Üzerinde yürüme 7 gün sonra.

Yüzeyde emilmeyen fazla yağın yanı sıra düşük sıcaklıklar da kurumayı geciktirir.

Raf ömrüt

Açılmamış orijinal ambalajında kuru, serin ve dondan korunan ortamda en az 5 yıl.

VdL-RL 01'e göre bildirim

Bağlayıcı: Doğal yağ bazlı alkid reçine, Isoaliphates, Waxlar, Katkı maddeleri.

VOC içeriği

Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 700 g/l (2010).
Bu ürün en fazla 699 g/l VOC içerir.

Ürün Kodu

Ürün Kodu: Ö 60

Güvenlik, Ekoloji, Atık

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

Alman Yapı Teknolojileri Enstitüsü DIBt kurallarına göre Yapı Ürünü Emisyon testi yapılmıştır.



Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve *uygulama* tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı larak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.