

Teknik Bilgi Föyü
Ürün No. 2652

Pflege-Öl

Solvent bazlı, ahşap teras ve bahçe mobilyaları için dekoratif yağ


Solvent bazlı


İç ve dış mekân için



Bahçe mobilyası için


Sınırlı boyutsal kararlılığı olan yapı elemanları için


Boyutsal kararlılığı olmayan yapı elemanları için


Fırça


Kullanmadan önce karıştırın



Çalışma sıcaklığı



Kuruma süresi 12 saat sonra bir kat daha sürülebilinir



Kat başına uygulama miktarı



Raf ömrü


Donmayacağı serin bir yerde rutubetten uzak kapalı kaplarda depolayın

Kullanım alanları

- İç ve dış mekân ahşaplar
- Boyutsal kararlılığı olmayan ve sınırlı boyutsal kararlılığı olan ahşap elemanlar
- (Bahçe) Mobilyası ve Ahşap Teraslar
- Örneğin Tik, Bangkirai, Massaranduba, İroko, Meşe, Karaçam ve Douglas göknarı
- Thermowood

Ürün özellikleri

- Su itici
- Su geçirmez ve nemi düzenler
- Ahşabın kurumasını engeller
- Farklı pigmentleri ahşabı grileşmeye karşı korur
- Saydam renkler
- Kolay uygulanır
- Zımpara yapmadan uygulama

Ürünün teknik verileri

Yoğunluk:	yak. 0,83 g/cm³
Parlama noktası:	yak. 63°C

Belirtilen değerler tipik ürün özellikleridir ve bağlayıcı ürün özellikleri olarak ele alınmamalıdır.

Sertifikalar

DIN EN 71-3 “Oyuncak Güvenliği – Bazı maddelerin göçü” maddesine göre test edilmiştir.

Uygulamaya hazırlık

Zemin için gerekenler
Sınırlı boyutsal kararlılığı ve boyutsal kararlılığı olmayan ahşap elemanlar: Ahşap rutubeti en fazla %18

Hazırlıklar
Renkli maddeler bakımından zengin olan ahşaplarda kurumanın gecikmesini engellemek için, ahşap birkaç hafta havalandırılarak kurutulmalı veya Holz-Tiefenreiniger ile temizlenmelidir. Kir, yağ ve eski tabakaları örneğin Holz-Tiefenreiniger ile tamamen kaldırınız.
Grileşmiş ahşapları Holz-Entgrauer ile temizleyiniz.
Yosunları Grünbelag-Entferner ile ortadan kaldırınız.

Remmers Baustofftechnik 49624 Löningen Tel.: 05432/83-0 Fax: 05432/3985 www.remmers.de

Dış mekân ahşapları çürümeye ve mavi lekelere karşı ön koruma (emprenye) yapılmalıdır.

Uygulama

Uygulama koşulları
Malzeme, ortam ve yüzey sıcaklığı min.+5 °C ile max. +30 °C.

Fırça uygulaması.
İyice karıştırınız.
Mümkün ise ilk kat uygulamayı ahşabın bütün yüzeyine yapınız (dek ahşaplarını). Boya fırçası, blok fırça veya bez (pamuklu) ile ahşabın lifi doğrultusunda (boyuna doğru) uygulayınız. Fazla yağı en fazla 30 dakikada kuru bir fırça veya bez ile alınız.
Kuruduktan sonra (12 saat) ikinci katı uygulayınız.
Uygulama yapılacak ahşapta deneme yaparak uyumluluk, yüzey tutunması ve renk kontrolü yapılmalıdır.
Açık tenekeleri sıkıca kapatınız ve kısa sürede kullanınız.

Uygulama talimatları

Meşe, Red Cedar, Afzelia, Redwood vb. renk içeren özel ahşaplar yağmura maruz kaldıklarında içerdikleri suda çözünen maddelerden dolayı ahşapta renk akması olabilir.
Bu durum duvardaki boyanın veya tuğlanın lekelenmesine sebep olabilir.
Şeffaf (Farblos) UV ışınlarına karşı koruma sağlamaz (grileşme) bu nedenle sadece dış hava koşullarına direk maruz kalmayan ahşap elemanlara (direk güneş ışınından, yağmurdan ve rüzgardan korunan ahşaplara) uygulayınız. Dış koşullarda renksiz uygulanmak isteniyorsa sık sık uygulanır ve düzenli olarak bakım yapılır.

Dış mekânda yılda en az bir kere bakım yapılması gerekir.
Renkler ahşap türlerine uygun olarak tasarlanmıştır fakat diğer ahşap türlerinde de sorunsuz olarak kullanılabilir. Bu durumda oluşacak renk ile renk kartelasındaki renkler arasında sapma olacaktır.

Olası sistem ürünleri

- Holzschutz-Grund (2046)
- Holz-Tiefenreiniger (HT) (2640)
- Holz-Entgrauer (HE) (2641)
- Grünbelag-Entferner (0676)

Notlar

Kuruma
Toz kuruma: yak. 4 saat
Bir kat daha uygulama: yak. 12 saat
Pratik değerler oda sıcaklığı 20 °C ve %65 bağıl nemde.
Düşük sıcaklıkta ve çok rutubetli ortamlarda kuruma gecikir.
İnceltme
Kullanıma hazır

Uygulama miktarı

Ahşabın emiciliğine bağlı olarak her katta 60 - 80 ml/m².

Aletler / Temizlik

Boya fırçası, blok fırça, bez (pamuklu)

Kullanılan aletleri hemen V 101 Tiner, İnceltici veya Temizlik tineri ile temizleyiniz.
Temizlik artıklarını uygun şekilde imha ediniz

Kirlenmiş tekstillerin kendiliğinden tutuşma ihtimalinden dolayı su ile ıslatılmalı ve yangına dayanıklı atık kaplarında su içinde toplanmalı ve imha edilmelidir.

Ambalaj / Renkler

Ambalaj
Teneke kutu
0,75 l; 2,5 l; 5 l

Renkler
farblos (şeffaf) (2652)
teak (tik) (2653)
lärche (karaçam) (2654)
bangkirai (2655)

Depolama / Raf ömrü

Açılmamış orijinal ambalajında serin, kuru ve donmaya karşı korumalı ortamlarda en az 5 yıl.

Güvenlik / Yönetmelikler

Araç ile taşıma, depolama ve el ile taşıma, ayrıca imha ve ekolojik bilgiler için lütfen güncel malzeme güvenlik formuna bakınız.

VOC gem. Decopaint-Yönetmeliği (2004/42/EG)
Ürün için AB tarafından belirlenmiş sınır değer (Kat A/e): 700 g/l (2010).
Bu ürün en fazla 700 g/l VOC içerir.

Yukarıdaki bilgiler kendi üretim alanımızda ve en son teknolojik gelişmelere ve *uygulama* tekniklerine dayanarak hazırlanmıştır.

Uygulama ve çalışma bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, bu bilgi formunun içeriğinden hiçbir şekilde üretici sorumlu tutulamaz. Bu bilgilerin içeriğinin ötesinde yapılan herhangi bir açıklama üretici tarafından yazılı larak teyit edilmelidir.

Her durumda genel satış şartlarımız geçerlidir. Bu Teknik Bilgi Föyü daha önce yayınlanan föyleri geçersiz kılar.